

Технічна Інструкція

ispo Fassadenschutz BS 290

Гідрофобізатор



Характеристика

Застосування

- для зовнішнього застосування
- для гідрофобізації поглинаючих, пористих мінеральних основ, таких як: мінеральні штукатурки, бетон, цементно - волокнисті плити, піщаник, вапняк, цегла, газобетон, природний та штучний камінь, мінеральні фарби.
- можна застосовувати як ґрунт під фасадні фарби
- не застосовувати на основах які містять гіпс

Властивості

- обмежує проникання води та шкідливих речовин що містяться у воді
- регулює вологість
- висока стійкість до лужного середовища
- дуже добра penetрація
- гідрофобізація без зниження дифузії водяної пари
- містить розчинник

Колір

- безбарвний

Інформація

- на клінкерних поверхнях попередньо виконати пробник
- не застосовувати на поверхнях з пішохідним та транспортним рухом

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Показник	Інформація
Густина	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm³	
Дані параметри є середніми або приблизними. Завдяки використанню в наших продуктах виключно натуральної сировини в різних партіях дане значення може незначно відрізнятись, але це не впливає на якісні властивості товарів.			

Основа

Вимоги

Вимоги до основи:
Основа повинна бути міцною, чистою та несучою, не містити відпадаючих частинок, висолів та антиадгезійного покриття. Бетонна основа повинна бути : стійкою, міцною, не містити антиадгезійних частинок. Наліт, пухкі, крихкі, нев'язучі частинки, розпушувальні шари (наприклад цементне молочко), повинні бути видаленні

Підготовка

Підготовку основи необхідно виконувати за допомогою щітки або водою під високим тиском. У разі підготовки основи за допомогою водою під тиском необхідно забезпечити достатній час висихання поверхні, що підлягає гідрофобізації (близько 2 днів).

Технічна Інструкція

ispo Fassadenschutz BS 290

Нанесення

Температура застосування Мінімальна температура застосування: +5 °C
 Максимальна температура застосування: +30 °C

Нанесення Можливість безпосереднього нанесення з контейнера.

Розхід	Область застосування	Пр. Розхід
	бетон	0,25 – 0,50 l/m ²
	штукатурка	0,50 – 1,00 l/m ²
	піщаник	0,40 – 0,70 l/m ²
	цегляна стіна	0,40 – 2,00 l/m ²
	газобетон	0,25 – 0,50 l/m ²
	натуральний камінь	0,05 – 3,00 l/m ²
Розхід матеріалу залежить від методу нанесення, основи та способу нанесення. Дані значення повинні розглядатися як приблизні. Точний розхід визначається після пробного нанесення.		

Послідовність покриття

1. Підготовка основи
2. Гідрофобізатор Ispo Fassadenschutz BS 290.

Нанесення

1. Підготовка основи

2. Гідрофобізація:

Рекомендується щоб Ispo Fassadenschutz BS 290 наносився методом розпилення або фарбування. Найкраще виконати дворазове нанесення методом “мокре по мокрому” до насичення основи. Як правило достатньо дворазового покриття.

Не потрібно робити перерви між циклами нанесення. Кожне наступне застосування препарату має відбуватися відразу після поглинання основи (в період коли основа ще не є блискучою).

Гідрофобізацію свіжого бетону виконувати мінімум через 4 тижні.

Застосування Ispo Fassadenschutz BS 290 посилює природній відтінок каменю.

Очистка інструмента Одразу після використання помити за допомогою StoFluid AF

Технічна Інструкція

ispo Fassadenschutz BS 290

Доставка

Упакування каністра

Артикул	Позначення	Тара
14443-001	ispo Fassadenschutz BS 290	10Л Каністра

Зберігання

Умови зберігання Зберігати в сухомі місці, берегти від морозу та прямого сонячного проміння.

Термін придатності Вказано на упаковці

Маркування

Група товарів Гідрофобізатор

Безпека Відповідно до директиви WE Європейського союзу даний товар підлягає обов'язковому маркуванню.
При першій доставці матеріалу ви отримаєте паспорт безпеки матеріалу.
Будь ласка прочитайте метод застосування, зберігання та утилізації продукту.

Додаткова інформація

Інформаційні дані в даному технічному листі слугують для забезпечення цільового використання матеріалів, на основі наших знань та досвіду. Тим не менше вони не звільняють покупців від необхідності самостійно проводити оцінку можливості використання. Можливості, котрі не були вказані в даному технічному листі, можуть використовуватися тільки після консультації із спеціалістами Sto, в іншому випадку покупець діє на свій страх і ризик. Особливо це відноситься з комбінаціями з іншими продуктами.
З появою нової технічної інформації вся попередня втрачає свою актуальність. Новішу технічну інформацію можна знайти в інтернеті на сайті www.sto-ukraine.com

Sto Expert
80300, Жовка
Лісна 2В www.sto-ukraine.com
stoexpert.ukraine@gmail.com
+38 (068) 004 22 32