


Технічна Інструкція

StoPur WV 200 transparent (прозорий)

Матовий водорозчинний поліуретановий
фінішний лак, прозорий



Характеристика

Застосування

- для інтер'єрів
- прозорий фінішний лак для промислових підлог, що піддаються легкому навантаженню.

Властивості

- висока стійкість до світла
- швидке в'язання при кімнатній температурі

Вигляд

- полиск: мат
- прозорий

Інформація

- можливе застосування на стінах

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення	Інформація
В'язкість (при 23 °C)	PN-EN ISO 3219	350 - 550 mPa.s	\
Густина (змішування 23 °C)	PN-EN ISO 2811	1,03 - 1,09 g/cm³	

Дані параметри є середніми значеннями. Завдяки використанню в наших продуктах натуральної сировини, фактичні значення в деяких партіях можуть дещо відрізнятися. Однак дані відмінності не впливають на якісні характеристики продукту.

Основа

Вимоги

Затверділі, сухі та чисті покриття StoPur.

На нові поліуретанові покриття можна StoPur WV 200 прозорий наносити максимум після 72 годин.

У випадку більш тривалої перерви, перед нанесенням лаку необхідно старе покриття прошліфувати за допомогою пада (зеленого/чорного).

Температура основи більше +12 °C та вище 3°C точки роси.

Середня міцність на відрив 1,5 N/mm².

Найменше значення на відрив - 1,0 N/mm²

Технічна Інструкція

StoPur WV 200 transparent (прозорий)

Застосування

Температура застосування Мінімальна температура: +10 °C
 Максимальна температура: +25 °C
 мак. допустима відносна вологість повітря 80 % (мін. 30 %)

Час застосування при +12 °C: пр. 70 хвилин
 при +23 °C: пр. 60 хвилин

Пропорція змішування компонент А : компонент В = 100,0 : 11,1 у вагових пропорціях

Приготування матеріалу Компонент А та компонент В поставляються у правильному співвідношенні та повинні змішуватися відповідно до нижче наведених інструкцій. Вимішати компонент А та додати весь інгредієнт В. Ретельно вимішати за допомогою мішалки при 300 об/хв до утворення однорідної маси без грудок. Необхідно ретельно перемішати по стінках та на дні упаковки , для того щоб рівномірно вимішати затверджувач. Час змішування не менше 3 хв. Після вимішування перелити в чистий контейнер та заново перемішати. Не застосовувати з оригінальної тари.
 Температура окремих компонентів під час перемішування не повинна бути нижче +15 °C.
 Після перемішування залити матеріал в чистий контейнер через ситце для лаку та заново перемішати. Таким чином усуваються будь-які грудочки , що утворюються під час перемішування.

Розхід	Область застосування	Пр. розхід	
	фінішне покриття	0,1 - 0,15	kg/m ²

Розхід матеріалу залежить від методу нанесення, основи та консистенції.
 Дані значення розходу повинні розглядатися як орієнтовні. Точні значення визначаються методом пробного нанесення на об'єкті.

Структура покриттів Матовий фінішний шар для гладких покриттів, прозора.
 1. Підготовка основи.
 2. Прозорий шар StoPur WV 200.
 3. Консервуюче покриття StoDivers P120.

Нанесення Фінішне прозоре матове покриття для гладких поверхонь.
 1. Первинне нанесення на старе покриття.
 2. Прозорий фінішний шар StoPur WV 200.
 3. Прозорий шар StoPur WV 200.
 StoPur WV 200 необхідно наносити валиком із коротким ворсом на вхрест.

Технічна Інструкція

StoPur WV 200 transparent (прозорий)

(Sto-Lasurwalze Mikrofaser, каталог інструментів Sto).

Не можливо повністю усунути сліди валика. Але для того щоб їх мінімузувати необхідно хрестоподібно розкатвати валик. Матеріал необхідно наносити рівномірно. Рекомендується використовувати решітку у відрі.

Розхід: 0,1 - 0,15 кг/м2 в залежності від основи.

3. Консервуюче покриття StoDivers P 120

Консервуюче покриття рівномірно нанести на чисту та затверділу промислову підлогу. Нанести матеріал мокрою шваброю. Дати підлозі висохнути (пр. 20 - 30 хв). Другий шар наносити перпендикулярно до першого шару. Наносити хрестоподібно, щоб мінімізувати сліди валика.

Уникати накладання матеріалу одного на другий. В залежності від очікуваного результату можлива більша кількість нанесення лаку.

Суворо дотримуватися часу висихання між циклами нанесення.

Розхід: 0,3 -0,5 кг/м2 за один робочий цикл.

Висихання, твердіння	Сухий: через 3 години (при +23 °С) Придатний для ходьби: після 12 годин (при +23 °С) Механічно/хімічно стійкий: через 7 днів (при +23 °С)
Очистка інструмента	Після використання негайно помити водою, затверділий матеріал можна усунути виключно механічно.
Інформація, поради	Ступінь полиску глибоко матового покриття, напр. StoPur WV 200 , можна збільшити шляхом технічного обслуговування за допомогою StoDivers P 120 . У випадку фінішних покриттів товщина шару становить < 0,5 мм, та зменшується при механічному використанні, що слід враховувати щодо терміну служби. StoPur WV 200 та консервант StoDivers P 120 не стійкі до пластифікаторів.

Технічна Інструкція

StoPur WV 200 transparent (прозорий)

При ручному застосуванні не можливо повністю позбавитися слідів від валика.

При роботі із водорозчинними продуктами необхідно забезпечити достатню провітрюваність приміщень. Уникати протягів !! Накладання матеріалів різними способами, занадто висока вологість повітря та низькі температури можуть негативно вплинути на візуальний ефект (відмінності в рівні блиску). Загальна інформація знаходиться на www.sto-fasad.com

Доставка

Артикул	Назва	Упаковка
04446/001	StoPur WV 200 Set transparentny	8,07 kg Set

Зберігання

Умови зберігання	Захищати від вологи, морозу та прямого сонячного випромінювання
Термін придатності	Вказано на упаковці

Маркування

Група товарів	Фінішне покриття
---------------	------------------

Безпека

Відповідно до директиви ЄС , даний продукт підлягає обов'язковому маркуванню.
Прочитайте опис застосування, зберігання та утилізації продукту.

Загальна інформація

Надана інформація та дані відносяться до стандартних та базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від зобов'язання перевірити придатність та застосування продукту.
Застосування , не зазначене в даній Технічній Інструкції допускається виключно після консультацій з технічним відділом Sto.
Будь-яке інше застосування без погодження із представниками Sto , на Ваш страх та ризик. Це стосується зокрема із комбінацій з іншими виробниками.
Після публікації нової Технічної Інструкції попередні втрачають свою актуальність. Актуальне видання можна знайти в інтернеті

Технічна Інструкція

StoPur WV 200 transparent (прозорий)

Sto Expert
Лісна 2В
80300, Жовква
www.nalyvniplidlogy-sto.com.ua
www.sto-fasad.com