


Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Satinmatt

Низькоемісійна шовковисто - матова інтер'єрна внутрішня фарба, 1-й клас стійкості до мокрого стирання, 2-й клас криття відповідно до EN 13300



Характеристики

Область застосування

- для внутрішніх робіт
- для структурної та високостійкої помальовки стін та стель
- для помальовки шпалерів StoTap/StoTex

Властивості

- висока сила криття
- легкість в нанесенні
- високий ступінь білизни
- матеріал стійкий до дезінфікуючих засобів (відповідно до випробувань)
- негорюча або важкозаймиста в залежності від структури
- не містить розчинників та пластифікаторів, низькоемісійний продукт
- сертифікований відповідно до TUV
- не містить речовин що викликають запотівання
- не шкідлива для їжі, сертифікат TUV
- легко миється та очищається
- ідеально підходить для темних кольорів

Вигляд

- середній глянець відповідно до EN 13300

Технічні дані

Критерій	Норма	Значення	Інформація
Густина	PN-EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Розхід	EN 13300	7,5 m ² /l	
Полиск	EN 13300	Середній глянець	
Клас мокрого стирання	EN 13300	1-й клас	
Сила криття	EN 13300	2-й клас	
Максимальний розмір зерна	EN 13300	дрібний	

Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Satinmatt

В таблиці показані середні значення. Оскільки при виготовленні нашої продукції використовується виключно натуральна сировина, показники можуть незначно відрізнятися, але це не впливає на якісні показники товару.

Основа

Вимога

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, не містити відпадаючих частинок, пухирців та антиадгезійних речовин.

Підготовка

Виконання робіт з підготовки та фарбування повинні відповідати загальним принципам технологій. Усі покриття та роботи повинні відповідати умовам даного об'єкту.

Усунути сипучі та старі покриття з недостатньою адгезією та очистити поверхню (механічно або за допомогою відповідних очищувачів).

Грунтування не повинно створити глянцевого шару на поверхні.

Нормальні та сильнопоглинаючі основи:

Загрунтувати за допомогою StoPrim Plex або StoPrim GT.

StoPrim Plex готовий до застосування в залежності від поглинання основи дозволяється, додати макс. 30% води.

StoPrim GT готовий до застосування.

Слабопоглинаючі основи:

Загрунтувати за допомогою StoPrim Color.

Ділянки затоплення водою або жирні ділянки:

Виконати ізолююче покриття за допомогою StoPrim Isol. StoPrim Isol

готовий до застосування не можна розбавляти.

Непошкодженні двокомпонентні покриття, кольорові метали, пластмаса:

Загрунтувати StoAqua EP Activ.

Поверхні зараженні грибом:

Загрунтувати Sto - Acticide CL 1, StoPrim Fungal

При нанесенні покриття на з'єднання акрилових шпаклівок або ущільючих мас, на фарбі можуть з'явитися знебвлення або мікротріщини що обумовлено високою еластичністю акрилу.

У зв'язку із великим асортиметом товарів на ринку виконавець має сам прийняти рішення про стан підготовленої поверхні.

Перечисленні в даній технічній інструкції методи на системи не звільняють виконавця від обов'язку самоконтролю та відповідальності.

Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Satinmatt

Застосування

Температура застосування Мінімальна температура застосування: +5°C

Приготування матеріалу До першого шару додати максимум 5% води.
Для фінішного шару додати максимум 5% води.
Додавати якомога меншу кількість води, перед нанесенням. Перед нанесенням добре перемішайте. Для машинного застосування кількість води додати відповідно до вимог апарату/насоса. Як правило інтенсивні кольори вимагають меншої кількості води для досягнення оптимальної консистенції. Занадто розбавлена фарба ускладнює нанесення та погіршує параметри фарби (напр. колір, сила криття).

Розхід	Область застосування		Пр. розхід	
	на один шар		0,13 - 0,15	l/m ²
	при 2-х шарах		0,26 - 0,30	l/m ²

Розхід матеріалу залежить від методу нанесення, основи та консистенції. Розхід поданий в таблиці необхідно сприймати як приблизний. Точні показники можна визначити методом пробного нанесення, для кожного об'єкту індивідуально.

Структура покриття Грунтівка:
В залежності від типу та стану основи
Проміжне покриття:
StoColor Opticryl Satinmatt
Фінішне покриття:
StoColor Opticryl Satinmatt

В залежності від обраного кольору та типу основи можуть знадобитися подальші покриття.

Нанесення Наносити: валиком, пензликом, безповітряним методом

Для того щоб уникнути слідів з'єднання на сусідніх поверхнях матеріал необхідно наносити методом моккре по мокрому.

Безповітряне нанесення: Сопло: 0,018" - 0,026"
Тиск: 150 - 180 бар
Кут насадки: 50°
Розбавити водою пр. 5 %

Час висихання Час повного висихання становить 3 -4 дні

Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Satinmatt

При високій вологості або низькій температурі час висихання збільшується. При температурі повітря та основи +20 °C та відносній вологості 65% наступний шар можна наносити через 6 годин.

Очистка інструмента	Після використання помити водою.
Інформація, поради	Порада щодо висихання: Гіпсові шпаклівки, які наносяться на гіпсокартон, можуть бути особливо чутливими до вологості. Ця чутливість може бути наслідком появи пухирів, та набряків і відпадання шпаклівок. Тому Німецька федеральна асоціація виробників гіпсокартону у своїх інструкціях "Шпаклювання гіпсокартонних плит" рекомендує за допомогою вентиляції та температури забезпечити швидке висихання. Порада для аудиторського звіту: Поверхневі дезінфікуючі засоби, перелічені у звіті контролю TÜV SÜD та використанні при тестуванні, можуть відрізнятися від тих, які зараз доступні на ринку. Відповідність даних засобів необхідно оцінювати в індивідуальному порядку. Бічне світло: На гладких поверхнях де попадає бічне світло рекомендується застосовувати StoColor Rapid Ultramatt.

Доставка

Колір	білий, кольори: старий білий AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), колірується відповідно до StoColor Знебарвлення пігмента: Завдяки використанню натуральних пігментів, покриття в темних інтенсивних кольорах може знебарвлюватися під дією механічного навантаження, але це не впливає на функціональні параметри продукту. Точність кольору: Через хімічні та / або фізичні процеси в'язання, що відбуваються при різних умовах, не гарантується рівномірність відтінку та відсутність незначного знебарвлення матеріалу, особливо у випадках: а. нерівномірна пористість основи б. різна вологість поверхні с. лужна неоднорідність Примітка:
-------	--

Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Satinmatt

Сліди на поверхні , спричинені виправленнями, ремонтами та доопрацюваннями , залежать від багатьох факторів, і тому відповідно до інструкції BFS №24 неминучи навіть при використанні оригінального продукту

Кольорування	Відповідно до StoColor та анлогів, можливість заколірувати при допомозі максимум 1% StoTint Aqua.
Упаковка	Відро

Зберігання	
Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій упаковці, берегти від морозу.
Термін придатності	Якість продукту гарантується при зберіганні в оригінальній упаковці. Термін придатності вказаний на упаковці: Перша цифра - остання цифра року, цифра 2+3 тижень року. Наприклад: 9450013223 - термін придатності: кінець 45 -го тижня 2019 року.

Сертифікати	
TÜV - Certifikat Nr. TM-07/160421-1	Оцінка емісійності (шкідливості) StoColor Opticryl Satinmatt - продукт з низькою емісією, контролюється процес виробництва, тестований на вміст шкідливих речовин.
TÜV - evaluation	Оцінка стійкості до поверхневих дезінфікуючих засобів StoColor Opticryl Satinmatt стійкий до дезінф. засобів
TÜV - evaluation	Тестування при контакті з продуктами харчування. StoColor Opticryl Satinmatt - можна застосовувати при контакті з їжею
Test report FPL AT 058/09	StoColor Opticryl - тестування стійкості стирання на мокро та еквівалентна товщина повітряного шару (sd). Відповідає вимогам стійкості мокрого стирання відповідно до EN 11998 Визначення щільності потоку дифузії водяної пари відповідно до EN 7783 - 2
Сертифікат СЕС	Відповідає вимогам СЕС України

Позначення	
Товарна група	Внутрішня латексна фарба

Склад	Полімерна дисперсія для будівельних покриттів відповідно до VDL діоксид титану силікатні наповнювачі
--------------	---

Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Satinmatt

мінеральні наповнювачі
 вода
 загущувач
 диспергатори
 засіб проти піноутворення
 змочувач
 консервант на основі MIT/ BIT/ ZPT
 консервант на основі CIT/ MIT 3:1

Безпека Дотримуватися інструкції технічної безпеки.
Інструкція технічної безпеки відноситься до товару, який постачається.

EUN210 Інструкція технічної безпеки доступна на запит

EUN208 Містить 1,2-бензизотіазол-3(2H)-он, суміш 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЄС № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он [ЄС № 220-239-6] (3:1), 2-метил-2H-ізотіазол-3-он. Може викликати алергічну реакцію.

Дані субстанції є консервантами.

Додаткова Інформація

Дана інформація відноситься до стандартної та базується на нашому досвіді. Вона не звільняє користувача від зобов'язання самостійно перевіряти придатність виробу.

Використання не зазначене в даній технічній інструкції, допускається тільки після консультації з представниками Sto. Якщо Ви використовуєте даний продукт не за призначенням, це використання на ваш страх та ризик. Це стосується зокрема комбінаціями з іншими продуктами

Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Satinmatt

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com