


Технічна Інструкція

StoPrim Plex

Глибокопроникна, водорозчинна,
низькоемісійна, акрилова ґрунтівка



Характеристика

Застосування

- для зовнішнього та внутрішнього застосування;
- для мінеральних та органічних основ і покриттів;
- для зміцнення старих покриттів, які крехнуть, але водночас є міцними, в тому числі піщаних штукатурок;
- для зменшення поглинання гіпсокартонних плит, пористих та поглинаючих основ таких, як: штукатурка, невикпалена цегла, газобетон.

Властивості

- регулює поглинання основи;
- зміцнює основу;
- забезпечує відмінну адгезію;
- не містить розчинників та пластифікаторів;
- низькоемісійна;
- присутній знак якості TÜV;
- не містить субстанцій що викликають ефект "запотівання".

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення	Інформація
Густина	PN-EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	В таблиці показані середні значення. Оскільки при виготовленні нашої продукції використовуються речовини виключно натурального походження, показники можуть незначно змінюватися, але це не впливає на якість продукції.

Підготовка основи

Вимоги

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою та міцною, не містити цементного молочка, висолів та антиадгезивних частинок.

Підготовка

Перевірити адгезію покриття. Усунути покриття з недостатньою міцністю та адгезією.

Технічна Інструкція

StoPrim Plex

Застосування

Температура застосування Мінімальна температура основи та повітря: +5 °C
Максимальна температура основи та повітря: +30 °C

Підготовка Перед застосуванням добре вимішати в оригінальній упаковці.
Можна розбавляти водою, в залежності від поглинання основи.

Розхід	Область застосування	Приблизний розхід	
	на один шар	0,10 - 0,40	l/m ²

Розхід матеріалу також залежить від особливостей застосування, поверхні та консистенції. Дані значення являють собою лише приблизні показники. Точні дані потрібно оприділяти на об'єкті.

Нанесення Щіткою, пензлем, валиком, компресором, безповітряним способом.
Вживайте відповідних заходів від запотівання. Грунтування не може створити глянцевого шару на поверхні.

Висихання, повторне нанесення Продукт висихає фізично, випаровуючи воду.
Висока вологість, низька провітрюваність та температура збільшують час висихання.
При температурі повітря та основи +20 °C та відносній вологості 65% наступний шар можна наносити через 12 годин.

Очистка інструменту Помити водою після застосування.

Інформація Застосовувати відповідні засоби від запотівання.

Доставка

Колір Прозорий

Зберігання

Умови зберігання Зберігати в щільно закритій упаковці та берегти від морозу.
Берети від високої температури та прямого сонячного попадання.

Термін придатності Найвища якість продукту гарантується в оригінальній упаковці.
Термін придатності вказано на упаковці.

Технічна Інструкція

StoPrim Plex

Пояснення номера партії:

перша цифра = остання цифра року , цифри 2 і 3 = номер тижня.

Наприклад: 1450013223 – термін придатності товару 45 календарний тиждень 2021 року.

Сертифікати

TÜV - Certifikat Nr. TM-
07/170523-2

StoPrim Plex (продукт з низькою емісією, тестований на
вміст шкідливих речовин, контрольованого виробництва).

CEC

Висновок Самепідемстанції України

Позначення

Група товарів

Грунтівка

Склад

Полімерна дисперсія відповідно до VdL інструкцій
для будівельних покриттів;
Вода;
Засіб проти піноутворення;
Змочувач;
Консерваційний засіб на основі BIT/ ZPT/ MIT

Безпека

Дотримуватись техніки безпеки!
Вказівки техніки безпеки стосуються продукта, який доставляється а не
використовується.

EUN210

Карта Характеристики доступна на запит

EUN208

Містить 1,2-бензизотіазол-3(2H)-он. Може викликати алергічну
реакцію.

Дані речовини є консервантами

Додаткова Інформація

Інформаційні дані в даному технічному листі слугують для забезпечення цільового
використання матеріалів, на основі наших знань та досвіду. Тим не менше вони не
звільняють покупців від необхідності самостійно проводити оцінку можливості
використання. Можливості, котрі не були вказані в даному технічному листі, можуть
використовуватися тільки після консультації із спеціалістами StoExpert, в іншому
випадку покупець діє на свій страх і ризик. Особливо це відноситься для комбінацій з
іншими продуктами.

Технічна Інструкція

StoPrim Plex

З появою нової технічної інформації вся попередня втрачає свою актуальність.
Новішу технічну інформацію можна знайти в інтернеті на сайті www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com