


Технічна інструкція

StoColor In

Беземісійна, глибоко матова дисперсійна фарба, 3 клас стійкості до мокрого стирання та 1 клас криття згідно з EN 13300



Характеристика

Застосування

- Для інтер'єрів
- Для стін та стель

Властивості

- Висока ступінь білизни
- В залежності від структури негорюча або важко горюча
- Не містить розчинників та пластифікаторів
- Низькоемісійна
- Сертифікована знаком якості TÜV
- Не містить речовин з ефектом запотівання

Вигляд

- Глибокий мат згідно EN 13300

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Показник	Примітка
Густина	EN ISO 2811	1,4 - 1,5 г/см ³	
Дифузійна еквівалентна товщина повітряного шару	PN-EN ISO 7783	< 0,1 м	V1 великий
Стійкість до вологого стирання	EN 13300	3 клас	
Здатність криття	EN 13300	1 клас	
Розхід	EN 13300	6,5 м ² /л	
Коефіцієнт опору дифузії водяної пари μ	PN-EN ISO 7783	157	середнє значення
Ступінь блиску	EN 13300	Глибокий мат	
Максимальний розмір зерна	EN 13300	дрібно	

Наведені параметри є середніми або приблизними. Завдяки використанню в нашій продукції натуральної сировини фактичні значення окремих показників можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на якість товару.

Основа

Технічна інструкція

StoColor In

Вимоги	Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без лущення, плісняви та антиадгезивних речовин.
Підготовка	Роботи з підготовки та фарбування основи повинні відповідати технології застосування матеріалу. Усі покриття та роботи повинні бути адаптовані до заданого об'єкта та умов. Видаліть сипучі та старі покриття з недостатньою міцністю/адгезією та очистіть поверхню (механічно чи за допомогою відповідних очищувачів). Грунтування не повинно спричиняти на поверхні глянцевого шару. Звичайні, вбираючі та дуже вбираючі основи Грунтування StoPrim Plex або StoPrim GT. Грунтівка StoPrim Plex готова до нанесення і, залежно від поглинання основи, розводиться водою до максимум 30%. Слабо вбираючі основи Грунтування за допомогою StoPrim Color або StoPrim Sil Color. Водорозчинні компоненти Ізолювати StoPrim Isol. StoPrim Isol готовий до застосування і його не слід розводити. Непошкоджені двокомпонентні покриття, кольорові метали, пластмаса: загрунтувати StoAqua EP Activ. Запліснявілі поверхні Очистіть поверхню препаратом Geiger STOP або протерти 10% розчину перекису водню і ретельно промити чистою водою. Видаляючи цвіль, дотримуйтесь державних стандартів та правил. При нанесенні покриття на акрилові маси та ущільнюючі маси в покривному матеріалі можуть з'явитися знебарвлення та/або прориси через більш високу еластичність акрилової сполуки. Через дуже велику кількість різних товарів, доступних на ринку, вам слід провести власні тести для оцінки адгезії. Перераховані тут вказівки та пропозиції не звільняють особу, яка виконує роботу, від обов'язку самоперевірки та оцінки основи, на котрій будуть відбуватися роботи.

Застосування

Умови застосування	Найнижча температура нанесення та основи: +5°C
Приготування матеріалу	При проміжному покритті додавати максимум 3 % води. При кінцевому покритті додавати максимум 3 % води.

Технічна інструкція

StoColor In

Перед нанесенням змішайте з якомога меншою кількістю води. Добре перемішайте. Для машинного застосування адаптуйте кількість води, що додається в машину/насос. Як правило, інтенсивні кольори вимагають менше води для досягнення оптимальної консистенції. Надмірне розведення знижує властивості матеріалу, з точки зору обробки, криття, інтенсивності відтінку, витривалості покриття та стійкості до цвілі.

Розхід	Нанесення		Розхід	
	на 1 шар		0,13 - 0,15	л/м ²
	при 2х-разовому покритті		0,26 - 0,30	л/м ²

Витрати матеріалу залежать, серед іншого, від обробки та консистенції основи. Наведені значення витрат матеріалу слід вважати приблизними. Точний розхід слід визначати окремо для кожного об'єкту.

Структура покриття	Грунтування
	Залежно від типу та стану основи.
	Проміжне покриття StoColor In.
	Кінцеве покриття StoColor In.

Залежно від обраного кольору та типу основи можуть знадобитися наступні покриття.

Застосування	Щіткою, валиком, пензлем, розпиленням.
	Щоб уникнути видимих стиків, матеріал слід наносити на сусідні поверхні технікою мокро по мокрому.
	Розпилення:
	Насадка: 0,018" - 0,026"

Тиск: 150 - 180бар
Кут насадки: 50°
Розрідження: приблизно 2% води.

Сушка, затвердіння, час очікування на повторну обробку	Шліфування можливе після повного висихання, приблизно через 3 - 4 дні.
	При температурі повітря та основи +20 ° C та відносній вологості 65% наступне покриття можна нанести приблизно через 6 годин.

Технічна інструкція

StoColor In

Чистка інструментів

Очистіть водою відразу після використання.

Інформація, рекомендації, спеціальна інформація, інше

Вказівки при висиханні

Гіпсові шпаклівки, призначені для використання виробниками гіпсокартону, можуть бути особливо чутливими до вологи, що може спричинити пухирі, набряк шпакльованої основи та її лущення. Тому Німецька федеральна асоціація галузі гіпсокартону у своїх інструкціях "Шпаклювання гіпсокартону" рекомендує за допомогою відповідної вентиляції та температури забезпечити швидке висихання.

Побічні умови освітлення (світло збоку)

Рекомендація: на гладких поверхнях, на які впливають несприятливі умови освітлення (бічне падаюче світло), використовуйте StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt або StoColor Sil Comfort.

Постачання

Колір

білий, кольори: старий білий AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), колірування в обмеженому діапазоні StoColor.

Знебарвлення

Механічні навантаження можуть пошкодити наповнювачі в матеріалі і, як наслідок, призвести до появи яскравих плям / просвітів. Це не впливає на якість або функціональність виробу.

Для глянсових чи інтенсивних відтінків ми рекомендуємо стійкість до стирання класу 1 та середній блиск або глянсової покриття (StoColor Opticryl Satinmatt / Satin / Gloss). Це збільшить простоту очищення поверхні та механічну стійкість, особливо у людних місцях.

Точність кольорів

Погодні умови та особливості конкретного об'єкту впливають на точність та рівномірність відтінку. Слід уникати таких ситуацій:

- а) нерівномірне поглинання основи
- б) різноманітна вологість поверхні
- с) лужна неоднорідність і/або склад основи.

Примітка

Сліди на поверхні, спричинені виправленнями, ремонтами або доопрацюваннями, залежать від багатьох факторів, тому відповідно до інструкції BFS №25 неминучі навіть при використанні оригінального покривного матеріалу.

Колірування

Можна самостійно колірувати при використанні максимум 1% StoTint Aqua.

Технічна інструкція

StoColor In

Упакування	Відро
Зберігання	
Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі і захищати від морозу.
Період зберігання	Найвища якість продукту, що зберігається в оригінальній упаковці, гарантується до кінця строку дії. Термін придатності включений до порядкового номеру на упаковці. Пояснення номеру партії: цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня. Приклад: 1450013223 – товар придатний до кінця 45 календарного тижня 2021 року.
Експертиза / затвердження	
	TÜV - Сертифікат № TM-07/170327-1 StoColor In (продукт з низькими викидами, випробуваний на вміст шкідливих речовин при контрольованому виробництві). Оцінка емісійності.
Вказівки	
Група товарів	Внутрішня фарба
Склад	Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів: дисперсія полімеру диоксид титану мінеральні наповнювачі силікатні наповнювачі вода диспергатори загущувач засіб проти піноутворення змочувач консервант на основі BIT / ZPT / MIT.
Безпека	Дотримуйтесь технічних даних! Інструкції з техніки безпеки стосуються виробу доставленого, невикористовуваного.
EUN210	Інформаційний лист доступний на запит.
EUN208	Містить 1,2-бензизотіазол-3 (2H)-он. Може викликати алергічну реакцію.

Технічна інструкція

StoColor In

Ці речовини є консервантами.

Додаткова інформація

Надана інформація та дані стосуються стандартних програм та базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від зобов'язання самому перевірити придатність та використання продукту.

Застосування, не вказане в цьому технічному посібнику, дозволяються лише після консультацій. Якщо не допускається таке використання, Ви дієте на власний ризик. Це стосується, зокрема, комбінування з іншими продуктами.

З публікацією нової технічної інструкції всі попередні технічні інструкції втрачають чинність. Актуальне видання можна знайти в інтернеті.

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com