


Технічна інструкція

StoColor Opticryl Gloss

Латексна глянцева інтер'єрна фарба, 1 клас
стирання, 1 клас криття згідно з EN 13300



Характеристика

Застосування

- Для інтер'єрів
- Для структурних та зносостійких поверхонь
- Особливо для шпалер із скловолосна StoTap/StoTex

Властивості

- Висока сила криття
- Легко наноситься
- Високий ступінь білизни
- Стійка до дезінфікуючих матеріалів (є витяг з випробувань)
- Негорюча або важкозаймиста, в залежності від попередньої поверхні
- Не містить розчинників та пластифікаторів, низькоемісійна
- Сертифікована знаком якості TÜV
- Не містить горючих інгредієнтів
- Не шкідлива для їжі, підтверджена сертифікатом TÜV
- Легка в чищенні

Вигляд

- Глянець згідно EN PN 13300

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Показник	Примітка
Густина	PN-EN ISO 2811	1,2 - 1,4 г/см ³	
Дифузійна еквівалентна товщина повітряного шару	PN-EN ISO 7783	< 1,4 м	V2 середня
Стійкість до вологого стирання	EN 13300	Клас 1	
Здатність криття	EN 13300	Клас 2	
Розхід	EN 13300	7,5 м ² /л	
Коефіцієнт опір дифузії водяної пари μ	PN-EN ISO 7783	2.530	Середнє значення
Ступінь блиску	EN 13300	Глянцевий	
Максимальний розмір зерна		дрібно	

Технічна інструкція

StoColor Opticryl Gloss

Наведені параметри є середніми або приблизними. Завдяки використанню в нашій продукції натуральної сировини фактичні значення окремих показників можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на якість товару.

Основа

Вимоги

Основа повинна бути міцною, сухою, чистою, без лущення, плісняви та антиадгезивних речовин.

Приготування

Роботи з підготовки та фарбування основи повинні відповідати визнаним принципам технології. Усі покриття та роботи повинні бути адаптовані до заданого об'єкта та умов.

Видаліть силучі та старі покриття з недостатньою міцністю/адгезією та очистіть поверхню (механічно чи за допомогою відповідних очищувачів).

Грунтування не повинно спричиняти на поверхні глянцевого шару.

Звичайні, вбираючі та дуже вбираючі основи:

Грунтування StoPrim Plex або StoPrim GT.

Грунтівка StoPrim Plex готова до нанесення і, залежно від поглинання основи, розводиться водою до максимум 30%.

Слабо вбираючі основи:

Грунтування за допомогою StoPrim Color або StoPrim Sil Color.

Водорозчинні компоненти:

Ізолювати StoPrim Isol.

StoPrim Isol готовий до застосування і його не слід розводити. Непошкоджені

двокомпонентні покриття, кольорові метали, пластмаса:
загрунтувати StoAqua EP Activ.

Запліснявілі поверхні:

Очистіть поверхню препаратом StoPrim Fungal або протерти 10% розчину перекису водню і ретельно промити чистою водою. Видаляючи цвіль, дотримуйтесь національних вказівок та правил.

При нанесенні покриття на акрилові з'єднання та ущільнюючі маси в покривному матеріалі можуть з'явитися знебарвлення та/або прориси через більш високу еластичність акрилової сполуки. Через дуже велику кількість різних товарів, доступних на ринку, вам слід провести власні тести для оцінки адгезії.

Перераховані тут вказівки та пропозиції не звільняють особу, яка виконує роботу, від обов'язку самоперевірки та оцінки основи, що покривається.

Технічна інструкція

StoColor Opticryl Gloss

Застосування

Умови застосування Найнижча температура повітря та основи: +5°C

Приготування матеріалу При проміжному покритті додавати максимум 5 % води. При кінцевому покритті додавати максимум 5 % води.

Перед нанесенням змішайте з якомога меншою кількістю води. Добре перемішайте. Для машинного застосування адаптуйте кількість води, що додається в машину/насос. Як правило, інтенсивні кольори вимагають менше води для досягнення оптимальної консистенції. Надмірне розведення погіршує застосування та якість виробу (наприклад, здатність криття, колір).

Розхід	Нанесення	Розхід	
	на шар	0,13 - 0,15	л/м ²
	при 2х-разовому покритті	0,26 - 0,30	л/м ²

Витрати матеріалу залежать, серед іншого, від обробки та консистенції основи. Наведені значення витрат матеріалу слід вважати приблизними. Точний розхід слід визначати окремо для кожного об'єкту.

Структура покриття

Грунтування:
Залежно від типу та стану основи.

Проміжне покриття :
StoColor Opticryl Gloss

Кінцеве покриття:
StoColor Opticryl Gloss

Залежно від обраного кольору та типу основи можуть знадобитися наступні покриття.

Застосування

Щіткою, валиком, розпиленням.

Щоб уникнути видимих стиків, матеріал слід наносити на сусідні поверхні технікою мокро по мокрому.

Безповітряний спрей:
Насадка: 0,018 " - 0,026"
Тиск: 150 - 180 бар
Кут насадки: 50 °
Розрідження: приблизно 5% води

Сушка, затвердіння, час

Шліфування можливе після повного висихання, приблизно через 3 - 4 дні.

Технічна інструкція

StoColor Opticryl Gloss

час очікування на повторну обробку

Процес висихання триває довше при високій вологості та / або низькій температурі.

При температурі повітря та основи +20 ° C та відносній вологості 65% наступне покриття можна нанести приблизно через 6 годин.

Чистка інструментів

Очистіть водою відразу після використання.

Інформація, рекомендації, спеціальна інформація, інше

Вказівки при висиханні:
Гіпсові шпаклівки, призначені для використання виробниками гіпсокартону, можуть бути особливо чутливими до вологи, що може спричинити пухирі, набряк шпакльованої основи та її лущення. Тому Німецька федеральна асоціація галузі гіпсокартону у своїх інструкціях "Шпаклювання гіпсокартону" рекомендує за допомогою відповідної вентиляції та температури забезпечити швидке висихання

Примітка для випробувань:
Дезінфікуючі засоби, зазначені в протоколах TÜV SÜD про проведення досліджень на стійкість до дії дезінфікуючих засобів, можуть відрізнятися від представлених в даний час на ринку аналогів. Можливість заміни повинна розглядатися окремо в кожному конкретному випадку.

Побічні умови освітлення (світло збоку):
Рекомендація: на гладких поверхнях, на які впливають несприятливі умови освітлення (бічне падаюче світло), використовуйте StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt або StoColor Sil Comfort.

Постачання

Колір

Білий, кольори: старий білий AW11 / AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), кольоровий за системою StoColor

Знебарвлення:
Механічні навантаження можуть пошкодити наповнювачі в матеріалі і, як наслідок, призвести до появи яскравих плям / просвітів. Це не впливає на якість або функціональність виробу.

Точність кольорів:
Погодні умови та особливості конкретного об'єкту впливають на точність та рівномірність відтінку. Слід уникати таких ситуацій:
а) нерівномірне поглинання основи
б) різноманітна вологість поверхні
в) лужна неоднорідність і/або склад основи.

Технічна інструкція

StoColor Opticryl Gloss

Примітка:
Сліди на поверхні, спричинені виправленнями, ремонтами або доопрацюваннями, залежать від багатьох факторів, тому відповідно до інструкції BFS №25 неминучі навіть при використанні оригінального покривного матеріалу.

Колірування	Можна самостійно колірувати при використанні максимум 1% StoTint Aqua.
--------------------	--

Упакування	Відро
-------------------	-------

Зберігання

Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі і захищати від морозу.
-------------------------	---

Період зберігання	Найвища якість продукту, що зберігається в оригінальній упаковці, гарантується до кінця строку дії. Термін придатності включений до порядкового номеру на упаковці. Пояснення номеру партії: цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня. Приклад: 1450013223 – товар придатний до кінця 45 календарного тижня 2021 року.
--------------------------	--

Експертиза / затвердження

TÜV - Сертифікат № TM-07/160421-2	StoColor Opticryl Gloss (продукт з низькими викидами, випробуваний на вміст шкідливих речовин при контрольованому виробництві). Оцінка емісійності.
TÜV - оцінка	StoColor Opticryl Gloss (стійкість до поверхневих дезінфікуючих засобів) Оцінка стійкості до поверхневих дезінфікуючих засобів.
TÜV - оцінка	StoColor Opticryl Gloss (придатність до використання в контакт з харчовими продуктами) Оцінка придатності для використання при контакт з харчовими продуктами.
Протокол випробування FPL AT 058/09	StoColor Opticryl - Випробування на вологе стирання та дифузійного еквівалентна товщини шару повітря (значення Sd) Випробування на стійкість до мокрого стирання згідно з EN 11998 / визначення щільності потоку дифузії водяної пари згідно з EN 7783-2

Вказівки

Група товарів	Внутрішня акрилова фарба
----------------------	--------------------------

Склад

Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів:

Технічна інструкція

StoColor Opticryl Gloss

дисперсія полімеру
диоксид титану
силікатні наповнювачі
вода
загусник
засіб проти піноутворення
змочувач
диспергатори
консервант на основі BIT / ZPT / MIT

Безпека

Дотримуйтесь технічних даних!
Інструкції з техніки безпеки стосуються виробу доставленого,
невикористовуваного.

EUN210

Інформаційний лист доступний на запит.

EUN208

Містить 1,2-бензизотіазол-3 (2H)-он. Може викликати алергічну
реакцію.

Ці речовини є консервантами.

Додаткова інформація

Надана інформація та дані стосуються стандартних програм та базуються на
нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від зобов'язання самому
перевірити придатність та використання продукту.
Застосування, не вказане в цьому технічному посібнику, дозволяються лише після
консультацій. Якщо не допускається таке використання, Ви дієте на власний ризик.
Це стосується, зокрема, комбінування з іншими продуктами.
З публікацією нової технічної інструкції всі попередні технічні інструкції втрачають
чинність. Актуальне видання можна знайти в інтернеті.

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com