


StoColor Opticryl Matt

Провірена на вміст шкідливих речовин, латексна матова фарба.
1-й клас стійкості та стирання
відповідно до EN 13300



Характеристики

- Область застосування**
- для внутрішніх робіт
 - для структурного та високонадійного помалювання стін та стель
 - можна малювати шпалери

- Властивості**
- не містить розчинників, пластифікаторів та шкідливих добавок;
 - сертифіковано по TÜV, вимоги безпечності для харчових продуктів
 - не містить добавок, котрі сприяють потемнінню фарби;
 - стійка до дезинфікуючих засобів;
 - підходить для фарбування житлових приміщень;
 - легко наноситься;
 - 1-й клас виносливості до стирання
 - 2-й клас криття відповідно до EN 13300

- Оптика**
- матова по EN 13300

Технічні характеристики

Критерій	Норма	Показник	Зауваження
Плотність	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 г/см³	
Росхід	EN 13300	7,5 м²/л	
Глянц	EN 13300	матовий	
Клас мокрого стирання	EN 13300	клас 1	
Покриття	EN 13300	клас 2	
Максимальний розмір зерна	EN 13300	дрібний	

В таблиці показані середні значення. Оскільки при виготовленні нашої продукції використовуються речовини виключно натурального походження, показники можуть трохи змінюватися, але це не впливає на якість продукції.

Підготовка поверхні

- Вимоги**
- Поверхня повинна бути сухою, чистою, міцною, також не багатошаровою та не вицвілою. Волога або не міцна поверхня може призвести до утворення пазирів і тріщин в наступних шарах покриття. Не наносити на вологі або брудні поверхні.

- Підготовка**
- Стара поверхня :

Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Matt

Видалити старі шари покриття краски та зачистити їх(механічним способом або за допомогою реактивів).

Штукатурки будівельної групи PG II + III: при нанесенні на міцні, добре поглинаючі поверхні - не потребує попередньої підготовки поверхні. При нанесенні на пористі, піщані, сильно поглинаючі поверхні потрібна попередня обробка за допомогою StoPrim Plex/StoPrim GT

Гіпс і готові штукатурки будівельної групи PG IV (не для групи IV d) + V: ґрунтувати StoPrim Plex.

Гіпсові будівельні панелі: в сильно поглинаючих панелях виконати попередню обробку за допомогою StoPrim Plex.

Гіпсокартонні панелі: прошпакльовані гіпсокартонні панелі підготувати для наступного нанесення за допомогою StoPrim Plex/ StoPrim GT

При сильному пожовтінні необхідно провести додаткову підготовку за допомогою StoPrim Isol. Згідно даних виробників гіпсокартонних панелів, поштукатуренні поверхні котрі певний період взаємодіють із світлом, здатні вицвітати, що призводить до зміни відтінку. Щоб уникнути подібних ситуацій рекомендується наносити пробне покриття на декількох пробниках, включаючи стики.

Бетон: очистити поверхню парою від масляних, жирних і віскових забруднень. Дефекти і пустоти обробити при допомозі StoLevell In Z. Поґрунтувати StoPrimPlex.

Пористий бетон: ґрунтувати StoPrim Plex і пошпаклювати.

Цегляна кладка: ґрунтувати StoPrim Plex.

Дерев'яні, шпоночні, фанерні панелі: ґрунтувати StoPrim Plex або Sto-Aquagrund.

Стійкі поверхні: матові, слабо поглинаючі поверхні обробити без попередньої підготовки. Глянцеві і лакові поверхні зачистити і нанести міжшарове покриття за допомогою StoPrim Color. Заґрунтувати StoPrimPlex, якщо поверхня оброблена високопоглинающими фарбами.

Поверхні із старою побілкою або покрашені мінеральними фарбами: за можливості видалити пилілку з поверхні. ґрунтувати StoPrim Plex.

Технічна Інструкція

StoColor Opticryl Matt

Фарба на основі клею: ретельно очистити і застосовувати в залежності від поверхні.

Погано приклеїні шпалери: повністю здерти. Зачистити від залишків клею і паперу. Пошпаклювати нерівності поверхні за допомогою StoLevel In Fill. Подальше застосування згідно інструкції застосування.

Поверхні із пліснявою: зачистити ушкоджені ділянки водою(пензликом або валіком). Обробити StoPrim Fungal. Грунтувати в залежності від типу і особливостей поверхні.

Поверхні забруднені ніотином, водою, сажою або жиром: помити сліди за допомогою обезжирювальних засобів, добре просушити і змести. В залежності від стану поверхні при необхідності зробити ізолююще грунтування StoPrim Isol, при необхідності повторити.

При нанесенні на акрилові герметики і затирки, через їхню підвищену еластичність можливе утворення тріщин лакофарбового покриття і зміна кольору.

Показані вище приклади не звільняють від відповідальності робітника провести самостійну перевірку і підготовку основи.

Температурний режим	Застосовувати при температурі не нижче +5 C
---------------------	---

Підготовка до роботи	Для проміжного та фінішного помалювання розбавляти водою не більше ніж на 5% Досягати необхідної консистенції при мінімальній кількості води. Перед застосуванням добре вимішати. При механічній обробці забезпечити подачу води в помпу. Насичені кольори, потребують меншої кількості води. Сильне розбавлення матеріалу призводить до погіршення якості(напр, прозорість, зміна відтінка)
----------------------	---

Застосування	Спосіб застосування	Пр. розхід	
	покриття	0.13 -0.15	л/м²
	при подвійному покритті	0.26 -0.30	л/м²

Розхід матеріалу залежить від обробки, поверхні, консистенції. Дані параметри можуть розглядатись лише як орієнтовочні. Точні значення можливо оприділити виключно безпосередньо на об'єкті.

Нанесення	Грунтувка: в залежності від типу і стану основи.
-----------	--

Технічні Інструкція

StoColor Opticryl Matt

Проміжне покриття: StoColor Opticryl Matt

Фінішне покриття: StoColor Opticryl Matt

В залежності від відтінку і типу можливе повторне фарбування

Обробка

Наносити пензликом, валиком або розпилювачем.

Щоб запобігти появленню дефектів наступний шар повинен наноситись після висихання попереднього

Розпилювач:
Форсунка: 0,018" -0,026"
Тиск: 150 -180 бар
Кут форсунки: 50°
Разбавлення: 5 % води

Час обробки

Повне висихання протягом 3-4 днів.
При підвищенні вологості або низьких температурах час висихання збільшується.

При температурі повітря +20С та відносній вологості 65%: нанесення наступного шару можливо через 6 годин.

Інструмент

Зразу після використання помити у воді

Рекомендації

Під час висихання: У гіпсокартонних плит може проявлятися висока чутливість до підвищеної вологості. Це може призвести до появи пазирів, сколів і скручуванню шпаклівки. Тому виробники гіпсових та гіпсокартонних виробів в своєму технічному листі, заздалегідь рекомендують зробити хорошу вентиляцію і відповідну температуру.

Вказівки для випробувань:

Дезинфікуючі засоби вказані в протоколах TUV SUD для проведення випробувань на виносливість відносно дезинфікуючих засобів, можуть відрізнятися від заявлених в теперішній час аналогів на ринку. Можливість заміни повинна розглядатись в кожному випадку індивідуально.

Погане освітлення(бічне світло):

На гладких поверхнях в умовах погано освітлення(бокове світло) рекомендується використовувати StoColor Rapid Ultramatt/

Постачання

Відтінки

білий, altweiß AW11/AW15, кольори по системі StoColor System

StoColor Opticryl Matt

Використання : при механічному нанесенні верхніх шарів покриття темних та насичених кольорів в даних частинах можливе появлення світлих ділянок із-за використання натуральних компонентів. При цьому якість та властивості продукту залишаються незмінними.

Точність кольорового відтінку: на основі хімічних процесів при різних зовнішніх впливах не гарантується рівномірний відтінок, особливо при:

- a. нерівномірне пористе покриття
- b. різноманітні плями вологості на поверхні
- c. поверхня не повинна мати швидкорозчинних(луги) компонентів

Колірування	Вміст StoTint Aqua при коліруванні не повинен перевищувати 1%.
-------------	--

Упаковка	відра
----------	-------

Зберігання

Умови зберігання	Зберігати в добре закриті упаковці, берегти від морозу.
------------------	---

Термін зберігання	Зберігати в оригінальні упаковці до закінчення гарантійного терміну зберігання. Пояснення до позначень: цифра 1 = рік, цифри 2 + 3 = календарний тиждень Наприклад: 1450013223 –термін зберігання до 45-го календарного тижня 2011
-------------------	---

Сертифікати/Допуски

TÜV StoColor Opticryl Matt	Провірено на вміст шкідливих речовин оцінка емісійного поводження
----------------------------	--

TÜV StoColor Opricryl Matt	Стійкий до дезинфікуючих засобів Оцінка стійкості до дезинфікуючих засобів
----------------------------	---

Характеристики

Група продукта	Акрилово- дисперсійна
----------------	-----------------------

Состав	Згідно VdL-Richtlinie будівельне покриття, полімерна дисперсія, діоксид титана, вапно, силікатний накопичувач, мінеральний наповнювач, вода, дошки, консерванти.
--------	--

GISCODE	M-DF0 дисперсійні фарби, без розчинників
---------	--

StoColor Opticryl Matt

Примітки

Інформаційні дані в даному технічному листі слугують для забезпечення цільового використання матеріалів, на основі наших знань та досвіду. Тим не менше вони не звільняють покупців від необхідності самостійно проводити оцінку можливості використання. Можливості, котрі не були вказані в даному технічному листі, можуть використовуватися тільки після консультації із спеціалістами Sto Expert, в іншому випадку покупець діє на свій страх і ризик. Особливо це відноситься з комбінаціями з іншими продуктами. З появою нової технічної інформації вся попередня втрачає свою актуальність. Новішу технічну інформацію можна знайти в інтернеті на сайті www.sto-fasad.com

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com