


Технічна Інструкція

StoPrim Silikat

Глибокопроникна силікатна водорозчинна ґрунтівка



Характеристики

Область застосування

- для зовнішнього та внутрішнього застосування
- для мінеральних поверхонь
- в якості ґрунтівки під дисперсійно - силікатні покриття

Властивості

- глибокопроникна силікатна ґрунтівка
- водорозчинна
- регулює поглинання води
- зміцнює основу
- забезпечує відмінну адгезію
- хороше проникнення в основу

Вигляд

- прозорий

Специфікація

- при необхідності дозволяється розвести ґрунтівку з водою, щоб запобігти утворенню блискучої поверхні
- при нанесенні захистити чутливі поверхні, такі як: скло, мармур, пофарбовані поверхні та ті що готуються до пофарбування.

Технічні дані

Критерій	Норма	Значення	Інформація
Густина	PN-EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
В таблиці показані середні значення. Оскільки при виготовленні нашої продукції використовується виключно натуральна сировина, показники можуть незначно відрізнятися, але це не впливає на якісні показники товару.			

Основа

Вимоги

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, не містити відпадаючих частинок, пухирців та антиадгезійних речовин. На нові основи наносити через 14 днів.

Підготовка

Перевірити адгезію існуючого покриття. Поверхні із недостатньою адгезією -

Технічна Інструкція

StoPrim Silikat

усунути.

Нанесення			
Температура нанесення	Мінімальна температура основи та повітря: +5 °C Максимальна температура основи та повітря: +30°C		
Приготування матеріалу	Перед застосування добре вимішати матеріал. В залежності від поглинання основи матеріал можна розбавити водою 1:1.		
Розхід	Область застосування	Пр.розхід	
	на 1 шар	0,15 - 0,60	l/m²
	Розхід матеріалу залежить від методу нанесення, основи та консистенції. Розхід поданий в таблиці необхідно сприймати як приблизний. Точні показники можна визначити методом пробного нанесення, для кожного об'єкту індивідуально.		
Структура покриття	Рекомендація: При сильно поглинаючих та піщаних основах ґрунтівку наносити у декілька шарів, використовуючи метод “мокре по мокрому” ,для забезпечення оптимальної пенетрації та зміцнення основи.		
Нанесення	Щіткою, валиком, безповітряним способом. Ґрунтування не повинно утворювати глянцевого шару на поверхні.		
Час висихання	Продукт висихає фізично через відпаровування вологи. Висока вологість, низька температура та недостатня вентиляція збільшують час висихання матеріалу. При температурі повітря та основи +20 °C та відносній вологості 65% наступне покриття можна наносити через 12 годин.		
Очистка інструмента	Після використання помити водою.		
Доставка			
Колір	прозорий		
Зберігання			
Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій упаковці, берегти від морозу та прямого сонячного попадання.		
Термін придатності	Якість продукту гарантується при зберігані в оригінальній упаковці.		

Технічна Інструкція

StoPrim Silikat

Термін придатності вказаний на упаковці: Перша цифра - остання цифра року, цифра 2+3 тиждень року. Наприклад: 9450013223 - термін придатності: кінець 45 -го тижня 2019 року.

Позначення

Товарна група

Грунтівка

Склад

Відповідно до інструкцій VDL для будівельних покриттів:
неорганічне в'язуче
полімерна дисперсія
вода
аліфатичні сполуки
стабілізатори

Безпека

Дотримуватися техніки безпеки продукта!

EUN210

Інформаційний лист з безпеки доступний на запит

EUN208

Містить суміші 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [nr WE 247-500-7] і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1). Може виникнути алергічна реакція

Дані речовини є консервантами

Технічна Інструкція

StoPrim Silikat

Додаткова інформація

Дана інформація відноситься до стандартної та базується на нашому досвіді. Вона не звільняє користувача від зобов'язання самостійно перевіряти придатність виробу. Використання не зазначене в даній технічній інструкції, допускається тільки після консультації з представниками Sto. Якщо Ви використовуєте даний продукт не за призначенням, це використання на ваш страх та ризик. Це стосується зокрема комбінаціями з іншими продуктами.

StoExpert

вул. Лісна, 2в
Жовква, 80300
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com

StoExpert

вул.Б.Хмельницького, 63
Львів, 79000
моб.: +38096 022 11 05
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com