

Технічна Інструкція

ispo Leichtputz K

Мінеральна фінішна штукатурка відповідно до EN 998-1 із структурою “бараник”



Характеристика

Застосування

- для фасадів та інтер'єрів
- модифікована фінішна штукатурка згідно EN 998-1
- для всіх мінеральних основ
- для систем утеплення фасадів Sto.

Властивості

- висока паропроникність та CO₂
- гідрофобізований
- стійкий до атмосферного впливу
- легкий в застосуванні

Вигляд

- фактура “баранець”

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення	Інформація
Група суміші	EN 998-1	CS II	
Клас суміші	DIN 18550-1/-2	P II	
Густина затверділого розчину	EN 1015-10	1,4 g/cm ³	
Витривалість на згин (28 днів)	EN 1015-11	1,9 N/mm ²	
Витривалість на стиск (28 днів)	EN 1015-11	3,2 N/mm ²	
Динамічний модуль пружності (28 днів)	EN 1745	4.500 N/mm ²	
Коефіцієнт опору дифузії водної пари μ			≤ 20
Водопоглинання (клас)	EN 1015-18	C ≤ 0,20 kg/(m ² *min ^{0,5})	W _c 2
Теплопровідність	EN 1745	≤ 0,82 W/(m*K) dla P = 50 %	табличне значення
Теплопровідність	EN 1745	≤ 0,89 W/(m*K) dla P = 90 %	табличне значення

Технічна Інструкція

ispo Leichtputz K

Клас горючості	EN 13501-1	A1	негорюча
Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Завдяки використанню натуральної сировини у нашій продукції фактичні значення в окремих партіях можуть дещо відрізнятися від наведених, що однак не впливає на якість продукту			

Основа

Вимоги	Основа повинна бути стійкою, сухою, чистою та витривалою, не містити цементного молочка, западин та антиадгезійних частинок. Нові поверхні повинні кристалізуватися протягом 14 днів
--------	---

Підготовка	Перевірити адгезію існуючих покриттів. Покриття із недостатньою адгезією - усунути.
------------	--

Нанесення

Умови нанесення	Наносити в сухих погодніх умовах
-----------------	----------------------------------

Температура нанесення	Мінімальна температура основи та повітря: +5 °C Максимальна температура основи та повітря: +30 °C
-----------------------	--

Час нанесення	Замішану штукатурка можна накладати протягом 3 годин.
---------------	---

Пропорція вимішування	6,5 л води на 30 кг
-----------------------	---------------------

Приготування матеріалу	Приготуйте воду та додайте сухої суміші. Вимішувати приблизно 5 хвилин. При необхідності змінити пропорцію додавання води. У випадку машинного застосування відрегулюйте кількість води, що додається до машини/ насоса.
------------------------	---

Розхід	Розмір зерна	Пр.розхід	
	K 2,0	2,4 - 2,8	kg/m ²
Витрата матеріалу, залежить від методу нанесення, основи та консистенції. Вказані значення необхідно розуміти як приблизні. Точний розхід визначається на об'єкті методом пробного нанесення			

Нанесення	Вручну, машинно Ручне нанесення: Продукт рівномірно наноситься гладким шпателем із нержавіючої сталі то товщини зерна. Фактура досягається завдяки пластовової або дерев'яної гладилки. Завжди вимішуйте цілий пакет. Щоб уникнути різниці кольорів
-----------	---

Технічна Інструкція

ispo Leichtputz K

при нанесенні кольорової штукатурки, на одну поверхню необхідно наносити продукти лише з однаковим номером партії, якщо різні партії продуктів змішайте їх між собою. При низьких температурах та високій вологості повітря можливе появлення висолів. Дане явище не являється наслідком недоліку продукції і не є підставою для подання претензії. У таких випадках з естетичних міркувань необхідно наносити додатковий шар фасадної фарби, приблизно через 8 днів.

Машинне застосування:

Продукт можна наносити машинами для нанесення дрібнозернистої штукатурки. Техніка роботи, інструменти та основа мають значний вплив на кінцевий ефект.

Очистка Інструменту	Після використання помити водою
---------------------	---------------------------------

Доставка

Колір	Білий
-------	-------

Необхідне нанесення фінішного шару - фасадної фарби.

Через хіміко - фізичний процес висихання та різні погодні умови не можливо гарантувати точність кольору та відсутність локальних змін кольору

Кольорування	Не колірується
--------------	----------------

Упаковка	Мішок
----------	-------

Зберігання

Умови зберігання	Зберігати в сухому місці.
------------------	---------------------------

Зберігання	Товар має знижений вміст хромату. Найвища якість продукту, що зберігається гарантується в оригінальній упаковці до кінця терміну придатності. Термін придатності вказаний у номері партії на упаковці. Пояснення номера партії
------------	--

Технічна Інструкція

ispo Leichtputz K

цифра 1 = рік, цифри 2 і 3 = номер тижня.
Наприклад: 1450013223 – термін придатності до 45 тижня 2021 року.

Сертифікати

AT-15-3588	IspoTherm A Інститут техніки будівництва ІТВ
AT-15-3589	IspoTherm B/C Aprobata Інститут техніки будівництва ІТВ

Позначення

Група товарів	Фінішна мінеральна штукатурка
---------------	-------------------------------

Склад

білий цемент
гідроксид кальцію
полімерний порошок
діоксид титану
мінеральні наповнювачі
органічні наповнювачі
гідрофобізатор

80300, Жовква
Лісна 2В
www.sto-ukraine.com
stoexpert.ukraine@gmail.com