


## Технічна інструкція

### StoColor Maxicryl

Фасадна фарба з найширшою палітрою кольорів і найвищою стійкістю кольору



#### Характеристика

##### Застосування

- для зовнішнього використання
- для створення насичених кольорів на мінеральних і органічних основах
- продукт не підходить для горизонтальних або похилих поверхонь даху, схильних до накопичення снігу (не стосується фасадних елементів StoDeco)

##### Властивості

- зберігає структуру основи
- висока гідрофобність
- хороша дифузія
- лугостійкий продукт
- дуже хороша адгезія
- сполучні речовини на основі чистого акрилу
- фарба рекомендована для яскравих і насичених кольорів
- дуже хороші покривні властивості

##### Вигляд

- матовий

##### Технічні характеристики/інформація

- захист забезпечується біоцидами пролонгованої дії

#### Технічні дані

| Критерій                                            | Стандарт    | Значення<br>/Одиниця                  | Інформація      |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| Густина                                             | EN ISO 2811 | 1,4 - 1,5 г/см <sup>3</sup>           |                 |
| Дифузійно-еквівалентна товщина повітряного прошарку | EN ISO 7783 | 1,14 - 1,33 м                         | V2 середній     |
| Водопоглинання w                                    | EN 1062-1   | < 0,05 кг/<br>(м <sup>2</sup> год0,5) | W3 мале         |
| Дифузія водяної пари μ                              | EN ISO 7783 | 7.500 - 8.900                         |                 |
| Полиск                                              | EN 1062-1   | матовий                               | G3              |
| Товщина сухої плівки                                | EN 1062-1   | 150 μm                                | E3 > 100; ≤ 200 |
| Розмір зерна                                        | EN 1062-1   | < 100 μm                              | S1 другорядний  |

## Технічна інструкція

### StoColor Maxicryl

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на якість продукту.

#### Основа

##### Вимоги

Основа має бути міцною, сухою, чистою, без цементного молока, висолів та антиадгезійних речовин. Волога або не повністю затверділа основа може призвести до появи білих відкладень на покритті та пошкодження наступних покриттів, наприклад, утворення пухирів і подряпин.

##### Підготовка

Перевірте чи наявні покриття мають достатню адгезію. Видаліть покриття з недостатньою міцністю/адгезією.

#### Нанесення

##### Температура нанесення

Мінімальна температура основи і повітря: +5 °C  
Максимальна температура основи і повітря: +30 °C

Температура основи під час нанесення повинна бути вище температури точки роси, рекомендована різниця +3 °C

##### Підготовка матеріалу

Нанесення в якості проміжного шару: розвести водою максимум на 5%.

Кінцевий шар: розбавити не більше 5% води

Добре перемішайте матеріал перед обробкою. Якщо для обробки матеріалу використовується машина або насос, відрегулюйте консистенцію матеріалу.

Для досягнення відповідної робочої консистенції, можна розбавити водою не більше 5%. У випадку інтенсивних кольорів, необхідно розбавляти меншою кількістю води.

##### Розхід

###### Тип нанесення

###### Середній розхід

на 1 шар

0,15 - 0,18 л/м<sup>2</sup>

на 2 шари

0,30 - 0,36 л/м<sup>2</sup>

Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від обробки, основи та консистенції. Наведені значення витрати слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для відповідного об'єкта.

##### Структура покриття

###### Грунтівка:

Залежно від типу та стану основи можуть знадобитися грунтовки, які зміцнюють і регулюють поглинання.

На мінеральній основі рекомендується грунтівка для регулювання поглинання вологи та покращення адгезії.

## Технічна інструкція

### StoColor Maxicryl

Порада:  
Відсутність ґрунтівки може призвести до поганої обробки та зовнішнього вигляду виробу. Продукти: наприклад, StoPrim Micro, StoPlex W

Проміжне покриття:  
StoColor Maxicryl

Кінцеве покриття:  
StoColor Maxicryl

Залежно від основи та/або кольору можуть знадобитися додаткові шари.

Технічні дані для подвійного шару фарби.

#### Нанесення

Фарбування валиком та безповітряне напилення

загальні інструкції зі складання:  
використовуйте подовжувач гнучкого шланга.

Нанесення за допомогою безповітряного розпилювача з мінімальним розпиленням:

розмір сопла, дані в дюймах: 0,017–0,025

тиск: 80–100 бар

Примітка:

-вказівки щодо насадок і тиску є рекомендаціями. Залежно від типу машини та умов установки налаштування та отримання оптимальних результатів можуть відрізнятися. За додатковою інформацією зверніться до виробника апарату.

#### Час висихання, затвердіння і наступної обробки

Висока вологість, низька температура і низький повітрообмін подовжують час затвердіння і висихання.

У разі несприятливих погодних умов необхідно вжити відповідних захисних заходів (наприклад, захист від дощу) для оброблених або свіжооброблених поверхонь фасаду.

При температурі повітря і основи +20 °C і відносній вологості повітря 65% наступний шар можна наносити приблизно через 8 годин.

#### Очищення інструменту

Промийте водою одразу після використання.

#### Поставка

##### Колір

білі, кольорові за системою StoColor

Пофарбований матеріал:

Перед обробкою переконайтеся, що матеріал сумісний із замовленим відтінком.

## Технічна інструкція

### StoColor Maxicryl

Можливі незначні відмінності в відтінку в порівнянні з попередніми поставками. На одній поверхні використовуйте тільки матеріал з того самого номеру виробничої партії.

Перед обробкою необхідно змішати матеріал із поставок з різними номерами партій.

Стабільність кольору:

Погодні умови, вологість, ультрафіолетове випромінювання та відкладення можуть вплинути на зовнішній вигляд покриття. Можлива зміна відтінку. Процес зміни є динамічним і залежить від кліматичних умов та впливу. Необхідно дотримуватися діючих національних норм, технічних інструкцій тощо.

Знебарвлення наповнювача:

Механічні навантаження можуть пошкодити наповнювачі в матеріалі та призвести до появи легких плям/подряпин, що не впливає на якість та функціональність виробу.

Точність кольору:

Погодні умови та особливості об'єкта впливають на точність і рівномірність тіні. У будь-якому випадку слід уникати наступних умов:

- нерівномірна вбираюча здатність основи
- різна вологість ґрунту на поверхні
- значно відрізняються лужність і/або склад основи
- прямі сонячні промені з чітко виділеними затіненими ділянками на ще вологому покритті

Вимивання допоміжних речовин:

Вплив води на ще не висохлі покриття, наприклад від роси, туману або дощу, може призвести до вимивання допоміжних речовин з покриття та їх осідання на поверхні у вигляді світлих смуг. Видимість цього ефекту може бути різною в залежності від інтенсивності кольору. Це не впливає на якість виробу/покриття. Цей ефект зникає з часом у результаті впливу погодних умов.

|                          |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фарбування</b>        | Можна тонувати StoColor Tint або максимум 1% StoTint Aqua.                                                                                                                                          |
| <b>Упаковка</b>          | Відро                                                                                                                                                                                               |
| <b>Зберігання</b>        |                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Умови зберігання</b>  | Зберігати в щільно закритій тарі, захищати від морозу, високих температур і прямих сонячних променів.                                                                                               |
| <b>Термін зберігання</b> | Найвища якість продукту, що зберігається в оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці.<br>Пояснення серійного номера: |

# Технічна інструкція

## StoColor Maxicryl

цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня.  
Приклад: 6450013223 - товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2026 року.

### Маркування

Товарна група

Фасадні фарби

### Композиція

Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів:  
полімерна дисперсія діоксид титану  
мінеральні наповнювачі  
силікатні наповнювачі  
вода  
глікоефір  
аліфатичні сполуки загусник  
піногасники  
змочувач  
Консервант покриття на основі ізопротурону/тербутрину  
Консервант покриття на основі 3-йодо-2-пропінілу (IPBC)  
консервант на основі BIT/ZPT/MIT консервант на основі  
CIT/MIT 3:1

### Безпека

Цей продукт підлягає маркуванню відповідно до чинної директиви ЄС.

Дотримуйтеся технічної інструкції!

Може викликати шкірну алергічну реакцію. Уникати вдихання парів.  
Одягайте захисні рукавички. Якщо виникає подразнення шкіри або висип:  
зверніться до лікаря.  
Зніміть забруднений одяг і виперіть перед повторним використанням.

### EUN211

Увага! При розпилюванні можуть утворюватися небезпечні вдихувані краплі.  
Не вдихайте спрей або туман.

# Технічна інструкція

## StoColor Maxicryl

---

### Детальна інформація

Інформація або дані, що містяться в цій Технічній інструкції, стосуються стандартних застосувань і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевірити придатність і застосування продукту. Застосування, не перелічені прямо в цій Технічній інструкції, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не схвалено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

З публікацією нової Технічної інструкції всі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

**Sto Ukraine**  
Україна, Львівська  
область  
м.Жовква  
[sto-ukraine.com](http://sto-ukraine.com)