


Технічна інструкція

StoLevell In XXL

Низькоемісійна, органічна шпаклівка,
для ручного та машинного нанесення



Характеристика

Застосування

- для внутрішнього застосування
- для мінеральних і органічних основ
- забезпечує якість поверхні Q3 або Q4
- як покриття для готових бетонних елементів, гіпсокартонних плит та інших мінеральних основ

Властивості

- ефективне нанесення за допомогою високопродуктивного безповітряного розпилювача
- легко шліфується
- можливість швидкої подальшої обробки
- матеріал інгібуючий корозію
- не містить розчинників і пластифікаторів, низькоемісійний продукт
- сертифікація TÜV SÜD – тестування інгредієнтів і викидів, що мають відношення до здоров'я, регулярний нагляд за продуктами та процесами, контроль витратних матеріалів (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- не містить речовин, що викликають ефект запотівання
- максимальна товщина шару 4 мм за один робочий цикл
- не підходить для спеціальних шпалер (наприклад, металевих або вінілових)

Зовнішній вигляд

- матовий, відповідно до EN13300

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Показник	Інформація
Густина		1,7 г/см ³	
Дифузійна еквівалентна товщина повітряного шару	EN ISO 7783		V1 великий
Максимальна товщина шару		4 мм	
Реакція на вогонь	EN 13501-1	A2-s1, d0	негорючий
Адгезія (28днів)	EN 1542	1,5 MPa	

Технічна інструкція

StoLevell In XXL

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на корисність продукту.

Основа

Вимоги

Основа має бути міцною, сухою, чистою та довговічною, без цементного молочка, висолів та антиадгезійних речовин.

Підготовка основи

Підготовка основи та роботи з шпаклювання повинні проводитися відповідно до загально визнаних технічних правил. Всі покриття та роботи повинні бути адаптовані до даного об'єкта та умов.

Видалити не міцні та старі покриття з недостатньою міцністю/адгезією та очистити поверхню (механічним способом або відповідними засобами для видалення).

Грунтування не повинно призводити до утворення блискучого шару на поверхні.

Поверхні уражені цвілью:
очистіть поверхню засобом Geiger STOP або протріть 10% розчином перекису водню та ретельно промийте чистою водою. Дотримуйтеся національних вказівок і правил, видаляючи цвіль.

Рекомендації та пропозиції, перелічені тут, незвільняють особу, яка виконує роботи, від обов'язку самостійно перевіряти та оцінювати основу.

Застосування

Температурний режим

Мінімальна температура основи і повітря: +5°C
Максимальна температура основи і повітря: +30°C

Час на застосування

Приблизно 20 хвилин, залежно від основи та температури приміщення.

Підготовка матеріалу

Готовий до застосування

Застосування

Нанесення

Приблизні витрати

на 1 мм товщини

1,70

кг/м²

Витрата матеріалу залежить, також, від нанесення, основи та консистенції. Наведені значення витрати слід розглядати, як орієнтовні. Точні значення розходу будуть в залежності від всіх впливаючих факторів на об'єкті

Структура основи

Грунтівка:
в залежності від стану і структури основи

Технічна інструкція

StoLevell In XXL

Проміжне і остаточне покриття.
Нанесіть засіб в кілька шарів і розгладьте.

Нанесення

Нанесення безповітряним методом, металевим шпателем

Запакований в поліетиленові пакети продукт необхідно закачати в розпилювач.

Нанесіть шар макс. 4 мм товщиною за допомогою шпателя або методом розпилення, а потім вирівняйте за допомогою широкого короткого шпателя - ширина 45-60 см

Трохи почекавши, розгладьте пори, щоб вони закрилися. Для особливо гладкої поверхні виконайте ще один шар.

Для нанесення матеріалу можна використовувати силоси, безповітряні агрегати по типу високо продуктивного розпилювача InosprayXXL, або менш потужних, по типу, Graco MarkX.

Матеріал не слід наносити після розгладжування, залишаючи на поверхні більше матеріалу, ніж необхідно для заповнення пор і отримання рівномірного покривного шару.

Створення декоративного ефекту: латкове покриття можна наносити на гладкі рівні поверхні. На дуже гладкі поверхні без задирок і отворів точкове покриття можна наносити безпосередньо без розгладжування. Залежно від розміру сопла та тиску можна отримати різні текстури. Точкове покриття особливо рекомендується для стельових поверхонь, які не підлягають подальшій обробці. На невеликих поверхнях покриття можна наносити ліжковим пістолетом.

Після шліфувальних робіт:

Після перевірки та оцінки аплікатором, якщо необхідно, заґрунтуйте StoPrim Plex або StoPrim GT. Гладкі, рівні поверхні можна пофарбувати інтер'єрними фарбами Sto.

Перед наклеюванням шпалер:

заґрунтуйте StoPrim Plex або StoPrim GT.

Сушка, затвердіння, час очікування на повторну обробку

Продукт повністю висихає і може бути шліфований приблизно через 48 годин. Час висихання і подальше нанесення залежить від товщини нанесеного шару. При товщині шару 4 мм, температурі повітря і основи +24 °C і відносній вологості повітря 65% приблизно через 24 години його можна обробити тим же матеріалом або іншими матеріалами.

Технічна інструкція

StoLevell In XXL

Очищення інструменту

Промийте водою одразу після використання.

Додаткова інформація та рекомендації

Вікна, двері та інші елементи повинні бути повністю покриті плівкою чи захище іншим методом перед нанесенням безповітряним методом. Використовуйте лише нержавіючі чисті інструменти та робоче обладнання.

На не великих, злегка вбираючих поверхнях можуть утворюватися дрібні бульбашки повітря. Після короткого часу випаровування їх можна видалити шляхом повторного згладжування. Момент розгладжування залежить від температури і вологості повітря, що впливають на об'єкт. Якщо після згладжування знову з'являються бульбашки, це означає, що згладжування відбулося занадто рано. Повторіть процес розгладження.

Використання на поверхнях з класом водостійкості:

- класи водонепроникності відповідно до DIN 18534-1:2017-04 і технічного паспорту № 5 Німецької федеральної асоціації гіпсової промисловості (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)

- продукт придатний лише для використання на поверхнях із класом впливу води W0-I (слабкий вплив води).

У модульному будівництві можуть існувати особливі вимоги, тому там можуть застосовуватися інші правила

Не підходить для спеціальних шпалер (наприклад, металевих або вінілових)
StoLevell In Resist можна використовувати додатк

Поставка

Колір

природний білий

Упаковка

Відро або мішок

Зберігання

Умови зберігання

Зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці в прохолодному та захищеному від морозу місці. Берегти від прямих сонячних променів.

Термін зберігання

Найвища якість продукту, що зберігається в нерозкритій оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності за умов дотримання умов зберігання. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці

Пояснення серійного номера:

цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня

Приклад: 6450013223 - товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2026 року. Після відкриття упаковки використати протягом короткого часу.

Забруднення, що утворилися, наприклад, через брудні інструменти, можуть скоротити термін служби.

Технічна інструкція

StoLevell In XXL

Експертні висновки/дозволи

TÜV SÜD – Сертифікат/
екомаркування №
TM-10/201124-1

StoLevell In XXL (продукт з низьким рівнем викидів,
перевірений на вміст шкідливих речовин, з контрольованого
виробництва). Рейтинг викидів

Маркування

Товарна група

Шпаклівки

Склад

Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів,
полімерна дисперсія
мінеральні наповнювачі
силікатні наповнювачі
води
згущувач
диспергатори
гідрофобний засіб
піногасник
інгібітори корозії
консервант на основі BIT/ZPT/MIT

Безпека

Дотримуйтеся паспорта!
Інструкції з безпеки стосуються продукту в стані доставки, необробленому.

EUN210

Паспорт безпеки надається за запитом.

EUN208

Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційна маса: 5-хлор-2-метил-2-
ізотіазол-3-он [EC № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-он он [EC №
220-239-6] (3:1). Може викликати алергічну реакцію.

Ці речовини є консервантами.
Уникайте контакту зі шкірою та очима

Детальна інформація

Дані, що містяться в цій технічній інструкції, стосуються стандартних
застосувань і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від
обов'язку самостійно перевірити придатність і застосування продукту.

Технічна інструкція

StoLevell In XXL

Застосування, прямо не згадані в цих технічних інструкціях, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не схвалено, користувач діє на власний ризик.

Особливо це стосується поєднання з іншими продуктами.

З публікацією нової Технічної інструкції всі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті..

Sto Ukraine
Україна, Львівська область
м.Жовква
sto-ukraine.com