


Технічна інструкція

StoPrim Micro

Малосольвентна ґрунтівка глибокого проникнення, концентрат на основі силіконової мікроемульсії



Характеристика

Застосування

- для зовнішнього застосування
- для мінеральних основ
- гідрофобна ґрунтівка

Властивості

- зміцнює мінеральні основи
- високогідрофобний силоксановий концентрат
- емульсія на водній основі з високою проникаючою здатністю
- регулює вбираючу здатність основи
- забезпечує хороше зчеплення

Вигляд

- прозорий

Технічні характеристики/інформація

- не підходить для гіпсовмісних основ
- Будь уважний! При використанні в якості ґрунтівки розбавити водою 1:10
- захистити чутливі поверхні (скло, мармур, лаковані та лаковані поверхні тощо)

Технічні дані

Критерій	Стандарт/регуляція перевірки	Значення /Одиниця	Інформація
Густина	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 г/см³	
Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на корисність продукту.			

Основа

Вимоги

Основа має бути міцною, сухою, чистою та довговічною, без цементного молочка, висолів та антиадгезійних речовин.

Підготовка

Перевірити адгезію наявних покриттів. Видалити покриття з недостатньою здатністю до навантаження/адгезією.
Захист/покриття скла, кlinkеру, кераміки, натурального каменю, лакофарбових покриттів і металів. Негайно змити пролитий матеріал водою.

Технічна інструкція

StoPrim Micro

Нанесення

Температура застосування Мінімальна температура основи і повітря: +5°C
Максимальна температура основи і повітря: +30°C

Час нанесення наступного шару При +20 °C і відносній вологості 65 % приблизно 12 годин.

Співвідношення компонентів суміші StoPrim Micro/вода = 1 : 10 як ґрунтівка, 1 : 4 як водовідштовхувальний засіб

Підготовка матеріалу Перед нанесенням добре перемішати в оригінальній тарі, розбавити водою, дотримуючись правильної пропорції.

Розхід	Тип застосування	Середній розхід	
	на 1 шар як ґрунтівка	0,01 - 0,05	л/м²
	на шар	0,02 - 0,10	л/м²
	як гідрофобне просочення		
	Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від обробки, основи та консистенції. Наведені значення витрати слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для відповідного об'єкта.		

Структура покриття На сильно вбираючих основах рекомендується кілька нанесень «мокре по мокрому» для забезпечення оптимальної глибини проникнення.

Щоб уникнути проблем з адгезією наступного шару, наступний робочий цикл необхідно провести протягом 7 днів.

Нанесення Фарбування, фарбування валиком

Наносити пензлем або розпилювачем (зверніть увагу на туман розпилення) за допомогою пристрою Inomat.

Містить реактивні силани, які після обробки вступають у хімічну реакцію, створюючи гідрофобний ефект. Ґрунтування не повинно призводити до утворення глянцевого шару на поверхні.

Час висихання, затвердіння і нанесення наступних шарів Продукт висихає фізично шляхом випаровування води.

При високій вологості повітря та/або низькій температурі процес висихання подовжується.

При температурі повітря і основи +20°C і відносній вологості повітря 65% наступний шар слід наносити приблизно через 12 годин.

Технічна інструкція

StoPrim Micro

Очищення інструменту Промийте водою одразу після використання.

Інформація, рекомендації, інше Захищайте шкіру та очі під час обробки.
Одягайте відповідне захисне обладнання/одяг під час розпилення або розпилення.

Поставка

Колір прозорий

Зберігання

Умови зберігання Зберігати в щільно закритій оригінальній упаковці в прохолодному та захищеному від морозу місці. Берегти від прямих сонячних променів.

Термін зберігання Найвища якість продукту, що зберігається в нерозкритій оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності за умов дотримання умов зберігання. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці.
Пояснення серійного номера:
цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня
Приклад: 6450013223 - товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2026 року.
Відкривши упаковку, швидко використати. Забруднювачі, такі як через брудні інструменти може скоротити термін служби.

Маркування

Товарна група Грунтівки

Безпека Відповідно до чинної директиви ЄС цей продукт підлягає маркуванню.
Дотримуйтеся технічної інструкції!

Інструкції з безпеки стосуються продукту в стані доставки, необробленому.

Легкозаймиста рідина та яка випаровується. Викликає серйозні пошкодження очей. Може завдати шкоди органам. Тримайте в недоступному для дітей місці. Тримайте подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. НЕ палити. Не вдихати спрей. Одягайте захисні рукавички/захисні окуляри/захист обличчя. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти весь забруднений одяг. Промити шкіру водою або прийняти душ. ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: обережно промивати водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Продовжуйте полоскання. Звертайтеся негайно в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР.

Instrukcja Techniczna

StoPrim Micro

У разі пожежі: Для гасіння використовуйте розпилену воду, спиртостійку піну, сухий порошок або вуглекислий газ. Утилізуйте вміст/упаковку в ліцензованій компанії або доставте її до муніципального пункту збору.

Детальна інформація

Дані або дані, що містяться в цій Технічній інструкції, стосуються стандартних застосувань і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевірити придатність і застосування продукту. Застосування, не перелічені прямо в цій Технічній інструкції, допускаються лише після консультації. Якщо таке використання не схвалено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

З публікацією нової Технічної інструкції всі попередні Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine
Львівська область
м. Жовква, вул. Лісна, 2 В
sto-ukraine.com