


Технічна інструкція

StoColor Sil Lasura

Лазурь на силікатній основі



Характеристика

Застосування

- для зовнішнього застосування
- для легкого виконання техніки лазурування для створення декоративного ефекту
- особливо підходить для мінеральних і силікатних основ
- для створення креативного фінального покриття
- повний фізико-хімічний захисний ефект можливий тільки в поєднанні з фасадною фарбою або фінішною штукатуркою
- враховуйте вимоги при підготовці основи
- не підходить для використання на силіконових штукатурках та фарбах
- продукт не підходить для горизонтальних або похилих поверхонь, які безпосередньо піддаються накопиченню снігу

Властивості

- дуже висока паропроникність і проникність CO²
- використовується як сполучна речовина і розчинник для лазурі
- без біоцидного захисного шару

Вигляд

- гарні, чисті кольори
- декоративність, природний і естетичний вигляд
- дуже привабливий ефект лазурування з ефектом скла

Специфікація/інформація

- не підходить для використання на поверхнях з підвищеним ризиком розвитку водоростей та/або грибків
- дисперсійно-силікатна фарба згідно DIN 18363

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /Одиниця	Інформація
Густина	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 гр/см ³	
Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на придатність продукту.			

Технічна інструкція

StoColor Sil Lasura

Основа			
Вимоги	Основа має бути несучою, сухою, чистою та довговічною, без цементного молочка, висолів та антиадгезійних речовин. Волога або не повністю склеєна основа може призвести до появи білих відкладень на покритті та пошкодження наступних покриттів, напр. до утворення пухирів і тріщин.		
Підготовка	Перевірте, чи наявні покриття забезпечують достатню адгезію. Видаліть покриття з недостатньою несучою здатністю/адгезією. Вбираюча здатність основи має значний вплив на обробку виробу. Основа має бути невбираючою або лише злегка вбираючою. У разі дуже вбираючої основи, її необхідно підготувати за допомогою відповідної ґрунтівки.		
Нанесення			
Температура нанесення	Мінімальна температура субстрату і повітря: +5 °C Максимальна температура субстрату і повітря: +30 °C Температура основи під час нанесення повинна перевищувати температуру точки роса. Рекомендована різниця +3 °C		
Підготовка матеріалу	Перед обробкою матеріал добре перемішати. Розбавляйте якомога меншою кількістю води, щоб отримати консистенцію, придатну для обробки. Якщо для обробки матеріалу використовується машина або насос, консистенцію матеріалу необхідно відрегулювати. Матеріал інтенсивного відтінку слід розбавляти лише невеликою кількістю водою або взагалі не розбавляти. Надмірне розведення погіршує властивості матеріалу, напр. в т.ч. з точки зору обробки, здатності покривати, інтенсивності відтінку, довговічності покриття та стійкості до висолів.		
Розхід	Тип використання	Середній розхід	
	на 1 шар	0,13	л/м²
	на 2 шари	0,20 - 0,30	л/м²
	Витрата матеріалу залежить від методу нанесення, основи та консистенції. Зазначені значення споживання слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для даного об'єкта.		
Структура покриттів	нанесення на наступні мінеральні штукатурки: StoMiral K/R/MP, StoMiral Nivell (з покриттям, наприклад, фарбою StoColor Jumbosil) або Sto-Strukturputz K/R Нанесення на такі силікатні покривні штукатурки та фасадні фарби: StoSil K/R/MP, StoColor Sil, StoColor Solical або StoColor Solical Fill. Нанесення на всі органічні штукатурки та фасадні фарби		

Технічна інструкція

StoColor Sil Lasura

Грунтовка:

Рекомендація: Залежно від типу та стану основи нанесіть, наприклад, StoColor Sil або StoColor Solical в один або два шари. Злегка шорсткі основи (наприклад, покриття з наповнювачами або StoSil MP) полегшують обробку виробу та забезпечують більш красивий ефект глазури.

Залежно від типу та стану основи можуть знадобитися ґрунтовки для посилення та регулювання вбиральності здатності.

Для регулювання вбиральності та покращення адгезії на мінеральних основах рекомендується використовувати ґрунтовку.

Порада:

Відсутність ґрунтовки може призвести до погіршення обробки та зовнішнього вигляду виробу. продукти: наприклад, StoPrim Silikat, StoPlex W. Проміжне покриття: StoColor Sil Lasura. Фінішне покриття: StoColor Sil Lasura

Нанесіть засіб потрібного відтінку. Кількість необхідних робочих циклів залежить від очікуваного ефекту глазурування. Зазвичай необхідний один або два робочих цикли.

Залежно від основи та/або кольору можуть знадобитися додаткові шари.

Технічні дані для двох шарів фарби.

Нанесення

Живопис

Рекомендація: наносити засіб пензликом або губкою.
При нанесенні декількох шарів починайте з найсвітлішого відтінку і закінчуйте найтемнішим.
Змішуйте лише ту кількість матеріалу, яку можна використати за один день.
Регулярно перемішуйте матеріал під час обробки, щоб запобігти його осіданню та зміні відтінку.
У випадку шорстких поверхонь (наприклад, штукатурка з рифленою текстурою баранека) кількість матеріалу, що наноситься, слід відповідно відкоригувати, а поверхню слід спостерігати, щоб виправити будь-які смуги, що є результатом нерівності основи.

Затвердіння, час очікування перед повторною обробкою

Висока вологість, низька температура і низький повітрообмін подовжують час затвердіння і висихання.

У разі несприятливих погодних умов до оброблених або свіжооброблених фасадних поверхонь повинні бути

StoColor Sil Lasura

	вжити відповідні заходи захисту (наприклад, захисна плівка від дощу).
Очищення інструментів	Промийте водою одразу після використання.
Інформація та рекомендації	Всі працівники, які наносять матеріал, повинні використовувати ідентичні інструменти, тільки так можна забезпечити однорідний вигляд поверхні. При нанесенні з риштувань застосовують так званий метод «блискавки» (розширення поверхні в бік наступної платформи риштувань). Погодні умови (наприклад, сонце, вітер) мають значний вплив на обробку матеріалу.
Поставка	
Колір	Засіб поставляється безбарвним і навіть у тонованому вигляді після висихання не має покривних властивостей. Пофарбований матеріал: Перед обробкою перевірте, чи відповідає матеріал замовленому відтінку. Можливі незначні відмінності у відтінку в порівнянні з попередніми поставками. На одній поверхні використовуйте тільки матеріал з поставки з однаковим номером виробничої партії. Перед обробкою змішайте матеріал із запасів різних партій. Стабільність кольору: погодні умови, вологість, ультрафіолетове випромінювання та відкладення можуть вплинути на зовнішній вигляд покриття. Можливі зміни відтінку. Процес зміни динамічний і залежить від кліматичних умов. Необхідно дотримуватися діючих національних норм, технічних інструкцій тощо. Точність кольору: погода та умови об'єкта впливають на точність і рівномірність відтінку. Завжди слід уникати таких умов: непостійна вбираюча здатність основи різна вологість субстрату на поверхні значно відрізняється лужність і/або склад субстрату прямі сонячні промені з чітко виділеними затіненими ділянками на ще вологій поверхні вимивання допоміжних речовин: Вплив води на ще не висохлі покриття, наприклад від роси, туману або дощу, може призвести до вимивання допоміжних речовин з покриття та осідання на поверхні у вигляді світлих смуг. Видимість цього ефекту може бути різною. Залежно від інтенсивності кольору це не впливає на якість продукту/покриттів. Цей ефект зникає з часом через вплив погодних умов.

Технічна інструкція

StoColor Sil Lasura

Фарбування	Рекомендоване співвідношення змішування: приблизно 3 частини StoColor Sil Lasura: 1 частина фарби (StoColor Sil або StoColor Solical). Ступінь розбавлення має вирішальний вплив на ефект глазурі та може бути легко виправлена додаванням StoColor Sil Lasura до готової глазурі. Особливо на невбираючі основи, продукт може бути блискучим після висихання. Додайте StoColor Sil або StoColor Solical, щоб зменшити схильність до блиску. Також можна тонувати продукт StoTint Aqua.
-------------------	--

Можлива спеціальна конфігурація	Продукт не містить біоцидного захисного шару. Не можна додавати речовини, що пригнічують ріст водоростей і грибків. Неможливо гарантувати постійне пригнічення росту водоростей і грибків.
--	---

Пакування	каністра
------------------	----------

Зберігання

Умови зберігання	Зберігати в щільно закритій тарі, захищати від морозу, високих температур і прямих сонячних променів.
Термін зберігання	Найвища якість товару, що зберігається в оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці. Пояснення номера партії: цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня. Приклад: 1450013223 – товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2021 року.

Позначення

Товарна група	Фасадна фарба
----------------------	---------------

Склад

Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів:
полімерна дисперсія, неорганічна сполучна, вода
аліфатичні сполуки загусник
змочувач, гідрофобізатор, регулятори pH, стабілізатори,
диспергатори, піногасник

Безпека	Дотримуйтесь паспорта безпеки! Інструкції з техніки безпеки стосуються продукту в стані його поставки в необробленому стані
----------------	--

Технічна інструкція

StoColor Sil Lasura

EUN210

Паспорт безпеки надається за запитом.

EUN208

Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, 5-дихлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он
Може викликати алергічну реакцію.

Ці речовини є консервантами.

Особлива інформація

Надана інформація або дані стосуються стандартних програм і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність і використання товару.

Застосування, прямо не згадані в цій Технічній інструкції, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

Після публікації нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine
м.Жовква, вул.Лісна, 2 В
sto-ukraine.com