

Технічна інструкція

StoPur WV 100 transparent

Поліуретанове фінішне покриття,
водорозчинне, глянцеве, безбарвне,
низькоемісійне



Характеристика

Застосування

- для внутрішніх приміщень і поверхонь, які піддаються впливу погодних умов
- прозоре фінішне покриття для поліуретанових підлог з низьким навантаженням

Властивості

- висока стійкість до світла
- адаптоване до сидінь з колесами (тип W, відповідно до DIN EN 12529)
- низький викид летючих органічних сполук

Вигляд

- глянцевий
- безбарвний

Специфікація/інформація

- також можна використовувати на стінах

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /Одиниця	Інформація
Густина (при 23 °C)	PN-EN ISO 3219	150 - 250 mPa.s	Змішати
Щільність (суміш 23 °C)	EN ISO 2811	1,02 - 1,08 г/см³	

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на придатність продукту.

Основа

Вимоги

Затверділі, сухі та чисті герметики та покриття StoPur

StoPur WV 100 transparent можна наносити на нові покриття на основі поліуретану не довше чим через 72 години

Якщо час очікування довший, відшліфуйте старе покриття матовою ваткою (зеленою/чорною) перед нанесенням верхнього шару.

Температура основи вище +12°C і на 3°C вище точки роси.

Технічна інструкція

StoPur WV 100 transparent

Середня міцність на розрив 1,5 N/mm²
Міцність на відрив - найнижче значення 1,0 N/mm²

Нанесення

Температура нанесення Мінімальна температура обробки: +12 °C
Максимальна температура обробки: +25 °C
Максимально допустима відносна вологість повітря 80 % (min. 30 %)

Час нанесення при +12 °C: в середньому до 75 хвилин
при +23 °C: в середньому до 60 хвилин

Співвідношення інгредієнтів суміші складник A : складник B = 100,0, : 20,0 частин за масою

Підготовка матеріалу

Компонент A та компонент B постачаються у відповідній пропорції та повинні бути змішані відповідно до наведених нижче інструкцій. Розмішайте компонент A, потім додайте весь компонент B. Ретельно перемішайте міксером, що повільно обертається (максимум 300 об/хв) до отримання однорідної маси без грудок. Переконайтеся, що ви також ретельно перемішали дно ємності та з боків, щоб добре розподілити затверджувач. Час змішування: не менше 3 хвилин. Після змішування перелити в чисту ємність і знову перемішати. Не наносити із заводської тари!

Температура окремих компонентів при змішуванні повинна бути не нижче +15°C.

Після перемішування перелийте матеріал у чисту ємність через ситечко для фарби та знову перемішайте. Таким чином можна усунути будь-які грудочки, що утворилися під час змішування.

Розхід

Тип використання	Сере	
фінішне покриття	0,1 - 0,15	кг/м ²

Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від обробки, основи та консистенції. Зазначені значення споживання слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для окремого об'єкта.

Структура покриття

Фінішне покриття на гладких покриттях, безбарвне, глянцеве, прозоре.
На старих та нових поліуританових покриттях
Підготовка основи.
Прозоре ущільнювальне покриття StoPur WV 100 прозоре
Консервант StoDivers P 105 (опціонально)

Технічна інструкція

StoPur WV 100 transparent

Нанесення

Прозоре фінішне покриття StoPurWV 100

Нанесіть безбарвний StoPur WV 100 поперечно за допомогою валика з коротким ворсом (Sto-Lasurwalze Mikrofaser, каталог інструментів Sto).

Повністю уникнути слідів від кочення неможливо. Нанесіть хрест-навхрест, щоб мінімізувати їх.

Матеріал повинен наноситися рівномірно. В ємності рекомендується використовувати малярську сітку.

Витрата: приблизно 0,1–0,15 кг/м² залежно від основи

Консерваційне покриття StoDivers P 105 (опція)

Догляд за допомогою StoDivers P 105 можна починати не раніше ніж через 2 дні після нанесення прозорого StoPur WV 100.

Рівномірно нанесіть тонкий шар консервуючого покриття на чисту та затверділу промислову підлогу за допомогою вологої швабри. Зачекайте, поки основа достатньо висохне (приблизно 20–30 хвилин). Нанесіть другий і, якщо необхідно, наступні шари попереку поверхні. Попередній робочий цикл.

Через ручне нанесення не можна повністю виключити сліди від валика.

Нанесіть хрест-навхрест, щоб мінімізувати сліди валиком. Уникайте слідів, що перекриваються. Залежно від очікуваного навантаження може знадобитися більша кількість робочих циклів. Важливо дотримуватися часу висихання між кожним робочим циклом.

Витрата: приблизно 30–50 мл/м² на робочий цикл

Порада:

У випадку герметизуючих покриттів товщина шару зазвичай становить < 0,5 мм і зменшується через механічне використання. Цей факт необхідно брати до уваги щодо очікуваного терміну служби.

StoPur WV 100 не стійкий до пластифікаторів!

Консервант StoDivers P 105 нестійкий до пластифікаторів.

При обробці систем покриття на водній основі необхідно забезпечити достатній повітрообмін. Уникайте протягів. Різне нанесення матеріалу, занадто висока вологість повітря і занадто низькі температури можуть негативно позначитися на візуальному ефекті.

Не всі ролики офісних крісел можна використовувати на даному покритті,

Технічна інструкція

StoPur WV 100 transparent

а тільки з колесами W-типу відповідно до EN 12529.

Висихання, затвердіння, час очікування перед повторною обробкою	Від пилу: через 4 години (при +23 °C) придатний для прогулянок: через 16 годин (при +23°C) механічно/хімічно абразивний: через 7 днів (при +23°C)
Інструменти для чищення	Після використання негайно промийте водою, затверділий матеріал можна видалити лише механічним шляхом.
Інформація, рекомендації, спеціальна інформація, інше	Загальна інформація про нанесення – на www.sto.pl (продукти) Якщо підлога завантажена офісними стільцями, вони повинні бути оснащені колесами W-типу відповідно до стандарту EN 12529.

Поставка			
	Номер артикулу	Позначення	Металеві відра
	04756/003	StoPur WV 100 Set transparent	9 кг набір
Зберігання			
Умови зберігання	Берегти від вологи, морозу та прямих сонячних променів.		
Термін зберігання	Оригінальний контейнер для... (див. упаковку).		

Позначення	
Продуктова група	Ущільнювальне покриття

Безпека	Відповідно до чинної директиви ЄС цей продукт підлягає обов'язковому маркуванню. Дотримуйтесь паспорта безпеки! Інструкції з безпеки стосуються продукту в його поставленому, необробленому стані. Будь ласка, прочитайте опис поведження, зберігання та утилізації продукту.
----------------	--

Особлива інформація	
	Надана інформація або дані стосуються стандартних програм і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність і використання товару. Застосування, прямо не згадані в цій Технічній інструкції, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач

Технічна інформація

StoPur WV 100 transparent

працює на свій страх і ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

Після публікації нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine
м.Жовква, вул.Лісна, 2 В
sto-ukraine.com