


Технічна інструкція

StoColor S fein

Фасадна структурна дрібнозерниста фарба



Характеристики

Застосування

- для зовнішніх робіт
- продукт не підходить для горизонтальних або похилих поверхонь, які безпосередньо піддаються накопиченню снігу

Властивості

- хороша дифузія
- висока покривельна здатність
- мала усадка

Полиск

- матовий

Специфікація/інформація

- захист забезпечується біоцидами пролонгованої дії

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення\ Одиниця	Інформація
Густина	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 гр/см³	
Дифузійна еквівалентна товщина шару повітря	EN ISO 7783	0,3 m	V2 середня
Водопоглинання w	EN 1062-1	< 0,05 кг/(м²·год ^{0,5})	W3 мала
Фактор. опору дифузії водяної пари μ	EN ISO 7783	770	середнє значення
Полиск	EN 1062-1	матовий	G3
Товщина сухого шару	EN 1062-1	390 μm	E4 > 200; ≤ 400
Розмір зерен	EN 1062-1	> 100 μm	S2 średni

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на придатність продукту.

Основа

Вимоги

Основа має бути міцною, сухою, чистою, без цементного молочка, висолів та антиадгезійних речовин. Волога або не повністю склеєна основа може призвести до появи білих відкладень на покритті

Технічна інструкція

StoColor S fein

і пошкодження наступних покриттів, наприклад, утворення пухирів і подряпин.

Підготовка	Перевірте, чи наявне покриття забезпечує достатню адгезію. Видаліть покриття з недостатньою несучою здатністю/адгезією.
-------------------	---

Нанесення

Температура нанесення	Мінімальна температура основи і повітря: +5 °C Максимальна температура основи і повітря: +30 °C Температура основи під час нанесення повинна перевищувати температуру точки роси. Рекомендована різниця +3 °C
------------------------------	---

Підготовка матеріалу	Використовувати як проміжне покриття: розбавити водою не більше 15%. Використовувати як фінішне покриття: розбавити не більше 10% води. Розбавити якомога меншою кількістю води, щоб отримати придатну для обробки консистенцію. Добре перемішайте матеріал перед нанесенням. Якщо для обробки матеріалу використовується машина або насос, слід відрегулювати консистенцію матеріалу. Матеріал інтенсивного відтінку розбавляти лише невеликою кількістю води або не розводити. Надмірне розбавлення погіршує властивості матеріалу, в тому числі: з точки зору нанесення, здатності покривати, інтенсивності відтінку, довговічності покриття та стійкості до висолів.
-----------------------------	--

Розхід	Тип використання	Середній розхід	
	на 1 шар	0,25 - 0,30	кг/м²
	на 2 шари	0,50 - 0,60	кг/м²
Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від нанесення, основи та консистенції. Зазначені значення споживання слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для даного об'єкта.			

Структура покриттів	Грунтування: Залежно від типу та стану основи можуть знадобитися ґрунтовка для посилення та регулювання вбиральної здатності. Для регулювання вбиральності та покращення адгезії на мінеральних основах рекомендується використовувати ґрунтівку. Порада: Відсутність ґрунтівки може призвести до погіршення обробки та зовнішнього вигляду виробу. Варіанти наших продуктів: наприклад, StoPrim Micro, StoPrim Sol GT Проміжне покриття: StoColor S fein Кінцеве покриття: StoColor S fein
----------------------------	---

Технічна інструкція

StoColor S fein

Залежно від основи та/або кольору можуть знадобитися додаткові шари.

Технічні дані для двох шарів фарби.

Нанесення

Валиком, щіткою

Висихання, затвердіння, час очікування перед повторним нанесенням

Висока вологість, низька температура і низький повітрообмін подовжують час твердіння.

У разі несприятливих погодних умов необхідно вжити відповідних захисних заходів (наприклад, захист від дощу) для оброблених або свіжих фасадних поверхонь.

При температурі повітря і основи +20 °C і відносній вологості повітря 65% наступний шар можна наносити приблизно через 8 годин.

Інструменти для чищення

Промийте водою одразу після використання.

Поставка

Колір

Білий, кольорований по системі StoColor System

Кольорований матеріал:

Перед обробкою перевірте, чи відповідає матеріал замовленому відтінку.

Можливі незначні відмінності у відтінку в порівнянні з попередніми поставками. Використовуйте на одній поверхні тільки матеріал з поставки з однаковим номером виробничої партії.

Перед нанесенням змішайте матеріал із запасів різних партій.

Стабільність кольору:

погодні умови, вологість, ультрафіолетове випромінювання та відкладення можуть вплинути на зовнішній вигляд покриття. Можливі зміни відтінку

Процес зміни динамічний і залежить від кліматичних умов і впливу. Слід дотримуватися чинних національних нормативів, технічних інструкцій тощо.

Знебарвлення наповнювача:

Завдяки використанню натуральних наповнювачів покриття в темних інтенсивних кольорах може мати більш світлий відтінок в місцях, що піддаються механічним навантаженням, що не впливає на якість і функціональність виробу.

Точність кольору:

на точність і рівномірність відтінку впливають погодні умови і умови, пов'язані з конкретним об'єктом.

Технічна інструкція

StoColor S fein

уникайте таких умов:
непостійна вбираюча здатність основи
різна вологість субстрату на поверхні
значно відрізняється лужність і/або склад субстрату
прямі сонячні промені з чітко виділеними затіненими ділянками на ще вологій поверхні
Вимивання допоміжних речовин:
Вплив води на ще не висохлі покриття, наприклад від роси, туману або дощу, може призвести до вимивання допоміжних речовин з покриття та осідання на поверхні у вигляді світлих смуг. Видимість цього ефекту може бути різною, залежно від інтенсивності кольору. Це не впливає на якість продукту/покриттів. Цей ефект зникає з часом через вплив погодних умов.

Колірування	Можливість самостійного тонування StoColor Tint або максимум 1% StoTint Aqua.
-------------	---

Пакування	Відро
-----------	-------

Зберігання

Умови зберігання	Зберігати щільно закритими в оригінальній упаковці в прохолодному та захищеному від морозу місці. Берегти від прямих сонячних променів.
------------------	---

Термін зберігання	Найвища якість продукту, що зберігається в нерозкритій оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності за умов дотримання умов зберігання. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці. Пояснення номера партії: цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня Приклад: 6450013223 – товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2026 року. Відкривши упаковку, використайте її найближчим часом. Забруднювачі, напр. через брудні інструменти може скоротити термін придатності.
-------------------	---

Позначення

Товарна група	Фасадна фарба
---------------	---------------

Склад

Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів полімерна дисперсія, діоксид титану, силікатні наповнювачі.

Технічна інструкція

StoColor S fein

мінеральні наповнювачі органічні
наповнювачі вода
аліфатичні сполуки гліко ефір
згущувачі-диспергатори
проти піногасник змочувач
консервант покриття на основі ОІТ/діурону

Безпека	Дотримуйтесь паспорта безпеки! Інструкції з безпеки стосуються продукту в його доставленому, необробленому стані.
EUN210	Паспорт безпеки надається за запитом.
EUN208	Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, 2-октилізотіазол-3(2H)-он, 5-дихлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он. Може викликати алергічну реакцію. Ці речовини є консервантами. Уникайте контакту зі шкірою та очима.
EUN211	Увага! У разі розпилення можуть утворюватися небезпечні вдихувані краплі. Не вдихайте спрей або туман.

Особлива інформація

Дані, що містяться в цій Технічній інструкції, стосуються стандартних застосувань і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність і використання продукту. Застосування, прямо не згадані в цій Технічній інструкції, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

Після публікації нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти на нашому офіційному сайті sto-ukraine.com.

Sto Ukraine
вул.Лісна 2В
80300, м.Жовква
068 004 22 32
stoexpert.ukraine@gmail.com
www.sto-ukraine.com