

StoCryl HP 150

Гідрофобізатор на основі силанів та силоксанів

Характеристика									
Функція		Висока проникність, для поверхні з високою щільністю, такі як бетон. Зниження водопоглинання та шкідливих речовин, що містять у воді. Висихання не “липким” способом. Гідрофобізація без зниження дифузії водяної пари. Малий час висихання.							
Нанесення		Наносити пензликом, щіткою або розпиленням							
Область застосування									
		Для зовнішнього застосування. Для гідрофобізації поглинаючих, пористих мінеральних поверхонь, таких як: бетон, мінеральні штукатурки, цементні плити, пористий природний камінь, такі як : пісковик, штучний камінь, цегла, газобетон, мінеральні фарбовані покриття.							
Технічні дані									
Група продуктів		Гідрофобізатор							
Параметри		<table><tr><td>Критерій</td><td>Стандарт</td><td>Значення</td></tr><tr><td>Густина</td><td>EN ISO 2811-2</td><td>0,80 kg/dm³</td></tr></table> Дані параметри - середні значення результатів, отриманих під час тестів. Завдяки використанню природної сировини у наших матеріалах, фактичні значення можуть дещо відрізнятись, від наведених у таблиці. Проте ці відмінності не впливають на якість продукції.		Критерій	Стандарт	Значення	Густина	EN ISO 2811-2	0,80 kg/dm³
Критерій	Стандарт	Значення							
Густина	EN ISO 2811-2	0,80 kg/dm³							
Нанесення- Вказівки									
Основа		Бетонна основа повинна бути : стійкою, міцною, не містити антиадгезійних частинок. Наліт, пухкі, крихкі, нев’язучі частинки, розпушувальні шари (наприклад цементне молочко), повинні бути видаленні. Основа має бути сухою. Вологість залежить від класу бетону і повинна бути не більше 4% для марки бетону C30/37 (B35) та не більше 3% для бетону C35/45 (B45). Вимірювання необхідно проводити спеціальним приладом. Підготовку необхідну робити за допомогою відповідної механічної обробки - шліфуванням, або за допомогою водою під тиском (р 800 бар). Пори в бетоні повинні бути відкриті, усунути цементе молочко.							
Умови застосування		Температура повітря від +8°С до +30°С.							
Нанесення шарів		1. Підготовка основи, 2. StoCryl HP 150 (розбавлений або нерозбавлений). Шари наносити методом „мокре по мокрому”							
Вимішування		Однокомпонентний продукт, не обов’язково вимішувати.							
Розхід		<table><tr><td>Артикул</td><td>Застосування</td><td>Розхід</td></tr><tr><td>StoCryl HP 150</td><td>В залежності від поверхні</td><td>0,25 – 0,50 l/m²/на шар</td></tr></table>	Артикул	Застосування	Розхід	StoCryl HP 150	В залежності від поверхні	0,25 – 0,50 l/m²/на шар	Розхід матеріалу залежить від поверхні та методу нанесення.
Артикул	Застосування	Розхід							
StoCryl HP 150	В залежності від поверхні	0,25 – 0,50 l/m²/на шар							

StoCryl HP 150

Гідрофобізатор на основі силанів та силоксанів

Нанесення	StoCryl HP 150 наносити : щіткою, валиком, пензликом, розпилювачем до повного насичення поверхні. Для найкращого ефекту препарат необхідно наносити декількома шарами, методом “ мокре по мокрому”. Переважно достатньо двох циклів, між циклами не потрібно робити перерви. Кожний наступний шар повинен наноситись відразу після того, як попередній шар поглинеться (поверхня не блищить)
Очистка інструменту	Помити за допомогою Sto-Fluid AF.
Доставка	
Упакування	Металева канистра 10 Л.
Колір	Безколірний
Зберігання	
Умови зберігання	Зберігати в сухому місці при позитивних температурах. Берези від прямого сонячного проміння.
Час зберігання	Вказано на упаковці
Додаткова інформація	
Безпека	Додаткову інформацію
Дійсне від	23.09.2011
	Для застосування котре не вказано в Технічній Інструкції, необхідно проконсультуватися із технічним відділом Sto
StoExpert Ukraine Лісна 2В Жовква www.sto-ukraine.com stoexpert.ukrainemail.com	