


Технічна інструкція

Sto-HydroGrund

Ґрунтівка на акрилатній/гідрозольній основі



Характеристика

Застосування

- для зовнішніх робіт
- на мінеральних і органічних основах
- адаптована для покриття поверхонь фасадною фарбою Lotusan®
- для зміцнення крейдованих, але ще несучих старих покриттів і піщаних зовнішніх штукатурок
- для зменшення поглинання нових або вивітрених зовнішніх штукатурок та подібних будівельних матеріалів

Властивості

- зміцнює основу
- злегка гідрофобна
- хороша проникаюча здатність
- регулює вбираючу здатність основи
- забезпечує хорошу адгезію
- водорозчинний продукт

Вигляд

- прозорий

Специфікація інформація

- при необхідності ґрунтівку розбавити водою, щоб поверхня не блищала після висихання

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Одиниця/ Значення	Інформація
Густина	EN ISO 2811	1,0 г/см³	
Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на придатність продукту.			

Основа

Вимоги

Основа має бути міцною, сухою, чистою, без цементного молока, висолів та антиадгезійних речовин.

Підготовка

Перевірити адгезію наявних покриттів. Видалити недостатнє покриття

Технічна інструкція

Sto-HydroGrund

навантаження/зчеплення.
Шліфовані та крейдовані поверхні слід повністю очистити щіткою.

Нанесення

Температура нанесення Мінімальна температура основи і повітря: +5 °C
Максимальна температура основи і повітря: +30 °C

Підготовка матеріалу Перед нанесенням добре перемішати матеріал в оригінальній упаковці.
Розбавити матеріал водою залежно від вбираючої здатності основи до
максимального співвідношення 1:1..

Розхід	Тип застосування	Середній розхід	
	на 1 шар	0,10 - 0,40	л/м²

Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від обробки, основи та
консистенції. Зазначені значення споживання слід розглядати як
орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для
даного об'єкта.

Нанесення Рясно нанесіть продукт пензликом, валиком або відповідним
розпилювачем, наприклад безповітряним способом.
Рясне нанесення зміцнює вбираючі, крихкі штукатурні основи.

**Висихання, затвердіння,
час очікування перед
повторною обробкою** Продукт висихає фізично шляхом випаровування води.

Висока вологість, низький повітрообмін і низька температура подовжують
час висихання.

При температурі повітря і основи +20°C і відносній вологості повітря 65%
наносити наступний шар приблизно через 12 годин.

Інструменти для очищення Промийте водою одразу після використання.

**Інформація та
рекомендації** Одягайте відповідне захисне обладнання або одяг під час розпилення або
ручного нанесення.

Поставка

Колір прозорий

Зберігання

Умови зберігання Зберігати в щільно закритій оригінальній тарі, охолодження

Технічна інструкція

Sto-HydroGrund

і місце, захищене від замерзання. Берегти від прямих сонячних променів.

Термін зберігання

Найвища якість продукту, що зберігається в нерозкритій оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності за умов дотримання умов зберігання. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці. Пояснення номера партії:
цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня
Приклад: 6450013223 – товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2026 року.
Відкривши упаковку, використайте її найближчим часом. Забруднювачі, які потрапили наприклад через брудні інструменти можуть скоротити термін придатності.

Маркування

Товарна група

Ґрунтівки

Склад

Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів:
полімерна дисперсія
водні спирти
протипіногасникзмочувач
консервант на основі BIT/ZPT
консервант на основі CIT/MIT 3:1

Безпека

Дотримуйтесь паспорта безпеки!
Інструкції з безпеки стосуються продукту в його доставленому, необробленому стані.

EUN210

Паспорт безпеки надається за запитом.

EUN208

Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, реакційна маса:
5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он [EC № 247-500-7] та 2-метил-2H-ізотіазол-3-один [WE № 220-239-6] (3:1) Може викликати алергічну реакцію.

Ці речовини є консервантами.
Уникайте контакту зі шкірою та очима.

Технічна інструкція

Sto-HydroGrund

Особлива інформація

Дані або дані, що містяться в цьому Технічному посібнику, стосуються стандартних застосувань і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевірити придатність і використання продукту. Застосування, прямо не згадані в цьому Технічному посібнику, дозволені лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

Після публікації нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine
Центральний офіс
Львівська область,
м. Жовква,
вул. Лісна, 2В
sto-ukraine.com