


Технічна інструкція

Sto-Dispersionskleber

Органічна клейова маса для рівних поверхонь



Характеристика

Застосування

- для зовнішнього застосування
- для повного склеювання полістирольних плит
- для деревних плит
- для несучих плоских основ з низьким поглинанням, наприклад, гіпсоволокнистих і цементно-волокнистих плит

Властивості

- готовий до використання

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /Одиниця	Інформація
Густина	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 г/см ³	
Дифузійна еквівалентна товщині шару повітря	EN ISO 7783	0,87 - 1,0 м	
Показник опору дифузії водяної пари	EN ISO 7783	1.200 - 2.200	
Теплопровідність	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	
Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на придатність продукту.			

Основа

Вимоги

Основа повинна бути міцною, рівною та забезпечувати достатню адгезію; вона не повинна бути забруднена жиром або пилом. Крім того, перевірте на місці монтажу чи підходить кріплення для типу основи. Волога або неповністю схоплена основа може призвести до появи білих відкладень на покритті та пошкодження наступних покриттів, наприклад, утворення пухирів і подряпин.

Підготовка основи

Перевірте правильність нанесення та адгезію попередніх покриттів. Видаліть покриття з недостатньою несучою здатністю/адгезією. При необхідності очистіть основу.

Нанесення

Температура нанесення

Мінімальна температура основи і повітря: +5 °C
Максимальна температура основи і повітря: +30 °C

Технічна інструкція

Sto-Dispersionskleber

Підготовка матеріалу	Після змішування матеріал готовий до нанесення. За бажанням додайте воду для отримання оптимальної консистенції матеріалу.		
Розхід	Тип застосування	Середній розхід	
	приклеювання пінополістирольних плит - зубчастим шпателем 4x4	1,00 - 1,50	кг/м²
	наклеювання полістирольних плит - зубчастий шпатель 6x6	1,80 - 2,30	кг/м²
	Витрата матеріалу залежить від нанесення, основи та консистенції. Зазначені значення споживання слід розглядати, як орієнтовні. Точні значення споживання можуть бути визначені тільки на об'єкті.		
Нанесення	наносити зубчастим шпателем або машинним методом Нанесіть продукт машинним способом або вручну зубчастим шпателем з нержавіючої сталі. Відразу покладіть плити на свіжий шар клею і злегка притисніть плити по всій поверхні		
Сушка, затвердіння, час очікування перед повторною обробкою	Час висихання залежить від температури, вітру та відносної вологості повітря. У разі несприятливих погодних умов необхідно вжити відповідних заходів захисту (наприклад, захист від дощу) на оброблюваних або свіжооброблених поверхнях.		
Інструменти для очищення	Промийте водою одразу після використання.		
Інформація, рекомендації, спеціальна інформація, інше	Щоб отримати додаткові відомості про програму, перегляньте інструкції щодо застосування для даної системи.		
Поставка			
Колір	білий		
Пакування	Відро		
Зберігання			
Умови зберігання	Зберігати щільно закритими в оригінальній упаковці в прохолодному та захищеному від морозу місці. Берегти від прямих сонячних променів.		
Термін зберігання	Найвища якість продукту, що зберігається в нерозкритій оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності за умов дотримання умов зберігання. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці.		

Технічна інструкція

Sto-Dispersionskleber

Пояснення номера партії:

цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня

Приклад: 6450013223 – товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2026 року.

Відкривши упаковку, використайте її найближчим часом. Забруднювачі, напр. через брудні інструменти може скоротити термін придатності.

Експертні висновки/дозволи

ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS і StoArmat Classic/Classic plus) Європейська технічна оцінка
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L і StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Європейська технічна оцінка
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (MW/MW-L і StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz + QS/StoPrefa Armat) Європейська технічна оцінка
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS і StoLevell Uni) Європейська технічна оцінка
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS і StoLevell Novo) Європейська технічна оцінка
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS і StoLevell Duo) Європейська технічна оцінка
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS і StoLevell FT) Європейська технічна оцінка
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (дерев'яне будівництво – EPS та StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Європейська технічна оцінка
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (дерев'яне будівництво MW-L і StoLevell Uni/StoLevell Novo, кріплення: приклеювання) Європейська технічна оцінка

Маркування

Товарна група Клея

Склад

Відповідно до рекомендацій VdL для будівельних покриттів:
полімерна дисперсія
мінеральні наповнювачі
вода
глікоефір
аліфатичні сполуки і загусник

Технічна інструкція

Sto-Dispersionskleber

змочувач
піногасник
консервант на основі бронополу (МНН)
консервант на основі 1,2-бензізотіазолін-3-ону (БІТ)

Безпека	Дотримуйтесь паспорта безпеки! Інструкції з безпеки стосуються продукту в його доставленому, необробленому стані.
EUN210	Паспорт безпеки надається за запитом.
EUN208	Містить 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, 5-дихлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-он Може викликати алергічну реакцію.
	Ці речовини є консервантами.

Особлива інформація

Дані або дані, що містяться в цій Технічній інструкції, стосуються стандартних застосувань і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність продукту та використання, не згадане прямо в цій Технічній інструкції, дозволяється лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

Після публікації нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine

Центральний офіс: м.Жовква,
вул.Лісна, 2 В

Відділ продажу:
м.Львів, логістичний центр Port

sto-ukraine.com