


Технічна інструкція

StoMurisol Micro

Гідрофобізуюча ін'єкційна просочення на основі силіконової мікроемульсії для реновації стін



Характеристика

Застосування

- для зовнішніх і внутрішніх робіт
- для виконання горизонтальної ізоляції в існуючих будівлях для захисту від капілярної вологи
- у разі навантаження води під тиском необхідно використовувати інші засоби гідрофобізації

Властивості

- відмінна проникаюча здатність в стінах з неоднорідною структурою
- сертифікований відповідно до рекомендацій WTA
- нечутливий до кислот і лугів
- гідрофобізуючий засіб

Технічні дані

Критерій	Норма\Стандарт	Значення /Одиниця	Інформація
Густина		0,95-0,97 г/см ³	при 25°C
Динамічна в'язкість		1 - 10 mPa.s	при 25°C

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на придатність продукту.

Основа

Підготовка

Розташування ряду отворів:

У стіні слід просвердлити отвори діаметром 18-20 мм з інтервалом 10-12 см по діагоналі вниз, під кутом 10-15°. Глибина просвердленого отвору дорівнює товщині стіни мінус 5см.

Використовуючи відповідні заходи, необхідно підтримувати відповідний кут нахилу та глибину просвердлених отворів.

Для свердління використовуйте дрилі без перфоратора. Місце свердління слід вибирати так, щоб воно охоплювало принаймні один горизонтальний стик. При використанні імпульсної системи свердління другого ряду отворів не потрібно. Перед початком ін'єкції просвердлені отвори слід продути стисненим повітрям, щоб забезпечити максимальну свободу проникнення розчину.

Фасади з кінкеру та каменю, з видимими стінами:

Під просвердленими отворами прикріпіть пластикову фольгу за допомогою алюмінієвої липкої стрічки. Замість фольги можна:

Технічна інструкція

StoMurisol Micro

негайно промити водою.

Старі штукатурки:

видалить гіпсову штукатурку а потім просвердліть отвори. Захист від ін'єкційної рідини використовувати не потрібно, оскільки гіпс знімається після ін'єкції.

Багатошарова стіна з виїмками:

у разі ін'єкції за допомогою імпульсної системи проштовхування продукту або заповнення порожнин не є необхідним через наявність інфузійних трубок та/або статичних умов, отвори слід закрити перед ін'єкцією.

Основи без вапна:

у стіні, побудованій без використання вапна, або в старій стіні без лужних матеріалів, після очищення просвердлених отворів їх слід залити вапняним молоком. Попередню обробку, описану вище, слід провести прибіл. за 5 днів до ін'єкції.

Нанесення

Температура нанесення

Мінімальна температура основи і повітря: +5 °C
Максимальна температура основи і повітря: +30 °C

Час нанесення

При +20 °C: близько 10 год

Співвідношення інгредієнтів суміші

Змішувати у співвідношенні 1:7–1:14 залежно від умов у даному приміщенні та ступеня вологості стіни.

Підготовка матеріалу

Змішайте продукт з чистою водою, без додавання сторонніх речовин.

Розхід

Тип використання

Середній розхід

нерозбавлений засіб (концентрат), в залежності від субстрату

2,00

л/м²

Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від обробки, основи та консистенції. Зазначені значення споживання слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для даного об'єкта.

Нанесення

впорскування під тиском або за допомогою імпульсної системи

Використання імпульсної системи дозволяє налаштувати електронні пристрої контролю залежно від поглинаючої здатності стіни (див. інформацію, надану в посібнику користувача).

Технічна інструкція

StoMurisol Micro

Додаткове застосування

Залежно від матеріалу, що наноситься, просвердлені отвори закриваються після ін'єкції. При використанні системи StoMurisol немає необхідності закривати просвердлені отвори в приміщеннях з низькою температурою та/або високою відносною вологістю повітря, наприклад, підвали, церкви). Фізичне висихання ін'єкційного засобу повинно бути забезпечено шляхом дифузії водяної пари з поверхні стіни (наприклад, за допомогою пристроїв для опалення та/або сушіння) у існуючих будівлях із застосуванням StoMurisol Micro. Якщо стіни значно пошкоджені внаслідок вологи рекомендується використовувати такі засоби, як StoMurisol SP (ремонтна штукатурка) та/або StoMurisol BD 1K/BD 2K (вертикальна ізоляція) як захисний засіб.

Інструменти для очищення	Промийте водою одразу після використання.
--------------------------	---

Поставка

Пакування	каністра
-----------	----------

Зберігання

Умови зберігання	Зберігати в сухому місці.
------------------	---------------------------

Термін зберігання	Найвища якість товару, що зберігається в оригінальній упаковці, гарантується до кінця терміну придатності. Термін придатності вказано в номері партії на упаковці. Пояснення номера партії: цифра 1 = остання цифра року, цифри 2 і 3 = номер тижня. Приклад: 6450013223 – товар дійсний до кінця 45-го календарного тижня 2026 року.
-------------------	--

Маркування

Товарна група	Силіконова мікроемульсія
---------------	--------------------------

Безпека	Відповідно до чинної директиви ЄС цей продукт підлягає обов'язковому маркуванню.
---------	--

Дотримуйтесь паспорта безпеки!
Інструкції з безпеки стосуються продукту в його доставленому, необробленому стані.

Займиста рідина та має швидке випаровування. Тримайте подалі від тепла, гарячих поверхонь, відкритого вогню та інших джерел займання. Не підпалюйте!. Одягніть захисні рукавички/захисні окуляри/захист обличчя

Технічна інструкція

StoMurisol Micro

ОЧІ: обережно промити водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є. Продовжуйте полоскання. негайно зверніться до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ/лікаря. У разі пожежі використовуйте розпилювач води, спиртовий піну, сухий вогнегасний порошок або вуглекислий газ, щоб утилізувати вміст/упаковку в ліцензовану компанію пункт збору.

Особлива інформація

Дані або дані, що містяться в цій Технічній інструкції, стосуються стандартних застосувань і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність продукту та використання, не згадане прямо в цій Технічній інструкції застосування, дозволяється лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

Після публікації нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine

Центральний офіс: м.Жовква,
вул.Лісна, 2 В

Відділ продажу:
м.Львів, логістичний центр Port

sto-ukraine.com