

Технічна інструкція

StoPur WV 150

Поліуретановий фінішний шар,
водорозчинний, шовковисто-матовий



Характеристика

Застосування

- для внутрішніх робіт
- для поверхонь, які піддаються впливу погодних умов
- кольоровий фінішний шар на поліуретанових покриттях підлоги з низьким навантаженням

Властивості

- швидке схоплювання при кімнатній температурі
- висока стійкість кольору

Зовнішній вигляд

- шовковисто матовий

Технічні дані

Критерій	Стандарт	Значення /Одиниця	Інформація
В'язкість (при 23°C)	PN-EN ISO 3219	560 - 840 mPa.s	Змішати
Щільність (суміш 23°C)	PN-EN ISO 2811	1,20 - 1,28 гр/см³	

Наведені параметри є середніми або приблизними значеннями. Через використання натуральної сировини в наших продуктах фактичні значення в окремих поставках можуть дещо відрізнятися від наведених, що, однак, не впливає на придатність продукту.

Основа

Вимоги

Загальне правило до основ:
- Основа має бути суха і міцна
- Фінішне покриття StoPur
Фінішний шар:
- На нові покриття на основі поліуретану можна наносити StoPur WV 150 відразу після затвердіння.
- Якщо попереднє поліуретанове покриття стоїть більше 72 години після затвердіння: перед нанесенням фінішного шару старе покриття слід відшліфувати
Температура основи: не менше +12°C, на 3K вище точки роси, адгезія має бути з середнім значення: 1,5N/мм², але не менше найнижчого значення: 1,0 N/мм²

Технічна інструкція

StoPur WV 150

Нанесення

Температура нанесення	Температура основи та повітря Мінімальна температура: +12°C Максимальна температура: +25°C Відносна вологість повітря: мінімум: 30% максимум: 80%
-----------------------	---

Час нанесення	При +12 °C: близько 75 хвилин При +23 °C: близько 60 хвилин
---------------	--

Співвідношення інгредієнтів суміші	Компонент А : компонент В А: В100.0: 11,1 масових частин
---------------------------------------	--

Підготовка матеріалу	Інформація: - Компонент А та компонент В постачаються у відповідній пропорції та повинні бути змішані згідно з наведеними нижче інструкціями. - Виконайте послідовність дій, наведену в інструкціях «Підготовка матеріалу». - Температура матеріалу повинна бути від +15°C до +25°C. - Температура всіх інгредієнтів повинна бути від +15°C до +25°C. Час змішування: - Час змішування залежить від температури матеріалу та температури навколишнього середовища. - Перемішуйте кожну упаковку однаково довго. Потенційні наслідки занадто тривалого або занадто короткого змішування: якщо продукт змішується занадто довго, час нанесення скорочується. Підготовка матеріалу: Змішайте компонент А. Додайте весь компонент В. Змішайте інгредієнти, поки затверджувач не розподілиться рівномірно та не утвориться однорідна маса без смуг. Міксер: повільна швидкість, макс. 300 об/хв. Час змішування: не менше 3 хвилин
----------------------	---

Технічна інструкція

StoPur WV 150

Слідкуйте за тим, щоб рух міксеру охоплював дно і стінки міксеру. Затверджувач повинен розподілятися рівномірно. Перелийте суміш у чисту ємність ще раз. Після змішування перелийте матеріал в чисту ємність через ситечко для фарби і знову перемішайте. Цей процес дозволяє усунути неоднорідності, що виникають під час змішування.

Розхід	Тип використання	Приблизний розхід	
	фінішний шар	0,1 - 0,15	кг/м ²
	Витрата матеріалу залежить, серед іншого, від нанесення, основи та консистенції. Зазначені значення споживання слід розглядати як орієнтовні. Точні значення споживання повинні бути визначені для даного об'єкта.		
Структура покриття	1. Підготовлена основа. 2. Фінішний шар: StoPur WV 150 3. Додатковий догляд: StoDivers P 120		
Нанесення	1. Підготовка основи. 2. Фінішний шар: - StoPur WV 150 - Нанесіть лак, рівномірно розподіляючи його хрест-навхрест. Інструменти: валик з коротким ворсом - приблизний розхід 0,1 – 0,15 кг/м ² , в залежності від основи Рекомендація: Щоб мінімізувати кількість повторів, рівномірно нанесіть герметизуючий шар, розкочуючи його хрест-навхрест. Інструменти: Sto-Rakel із зубчастим гумовим лезом, 2-мм зубцями. Рекомендація: використовуйте дренажну решітку.		
	3. Додатковий догляд: - StoDivers P 120 - Нанесіть засіб рівномірно і тонким шаром. Інструменти: волога швабра - Дайте виробу висохнути 20-30 хвилин. - Приблизний розхід 30 – 50 мл/м ² , в залежності від робочого циклу Рекомендація:		

Технічна інструкція

StoPur WV 150

Уникайте слідів нахлеста.
Залежно від очікуваного навантаження: нанесіть продукт у кілька робочих циклів.
Дайте час висихати між кожним нанесенням.

Інформація:

Фінішний шар:

- товщина шару: < 0,5 мм
- товщина шару зменшується за рахунок механічного використання. Це може скоротити час використання.

Стійкість до пластифікаторів:

- StoPur WV 150 не стійкий до пластифікаторів.
- StoDivers P 120 не стійкий до пластифікаторів.

Для відтінків з високим вмістом пігменту, окрім сірих відтінків, додатково герметизуйте StoPur WV 150 transparent, щоб запобігти надмірному стиранню кольору.

Застосування у відкритих і внутрішніх приміщеннях:

- StoPur WV 150 можна використовувати, як всередині, так і на вулиці.
- Для зовнішнього використання використовуйте StoPur WV 150 außen.
- Внутрішнє використання StoPur WV 150 innen.

Захист від подряпин і слідів шліфування:

- За бажанням нанесіть герметизуючий шар StoPur WV 150 transparent.

Нанесення систем покриття на водній основі:

- Забезпечте достатній повітрообмін, уникайте протягів.
- Нанесення матеріалу різними способами, занадто висока вологість повітря і занадто низькі температури можуть негативно вплинути на візуальний ефект, наприклад, спричинити різницю в ступені блиску.

Підвищення рівня блиску:

- Ступінь блиску можна збільшити за допомогою StoDivers P 120.

Технічна інструкція

StoPur WV 150

**Висихання, затвердіння,
час очікування перед
повторним нанесенням**

без пилу: приблизно через 4 години
прохідність: через 16 годин
повне затвердіння: приблизно через 7 днів. Усі технічні дані є приблизними
і - якщо не вказано інше - вони розраховані в нормальному кліматі при
+23°C, при відносній вологості повітря 50% і на прикладі стандартного
відтінку RAL 7032.

Інструменти для очищення

Очистіть водою відразу після
використання

**Інформація,
рекомендації, інше**

Продукт також можна використовувати на стінах.

Дотримуйтесь загальних порад щодо
застосування: - див. www.stocretec.de,

Поставка**Колір**

Палітра кольорів RAL, тонування в обмеженій гамі системи StoColor,
великий вибір кольорів

Пакування

Відро і контейнер

	Номер артикулу	Позначення	Контейнер
	00088/007	StoPur WV 150 набір тонований для внутрішніх робіт	8,07 кг набір
	00090/003	StoPur WV 150 набір тонований для зовнішніх робіт	8,07 кг набір

Зберігання**Умови зберігання**

Зберігати в сухому та захищеному від морозу місці. Берегти від
прямих сонячних променів.

Термін зберігання

Найвища якість продукту, що зберігається в нерозкритій оригінальній
упаковці, гарантується до кінця терміну придатності. Перша цифра
номера партії є останньою цифрою року придатності. Друга і третя
цифри вказують на календарний тиждень. Приклад: 1450013223 - термін
дії до кінця 45-го календарного тижня 2021 року.
Дивіться упаковку продукту

Маркування**Товарна група**

Фінішне покриття

Технічна інструкція

StoPur WV 150

Безпека

Відповідно до чинної директиви ЄС цей продукт підлягає обов'язковому маркуванню.

З першою поставкою ви отримаєте паспорт безпеки для небезпечних речовин для країн ЄС.

Будь ласка, прочитайте опис поводження, зберігання та утилізації продукту.

Особлива інформація

Інформація або дані, що містяться в цьому Технічному посібнику, стосуються стандартних застосувань і базуються на нашому досвіді. Вони не звільняють користувача від обов'язку самостійно перевіряти придатність продукту та використання, не згадане прямо в цьому Технічному посібнику, дозволяється лише після консультації. Якщо таке використання не дозволено, користувач діє на власний ризик. Особливо це стосується поєднань з іншими продуктами.

Після публікації нової Технічної інструкції всі існуючі Технічні інструкції втрачають чинність. Чинне видання можна знайти в Інтернеті.

Sto Ukraine
Центральний офіс
Львівська
область, м. Жовква,
вул. Лісна, 2В
sto-ukraine.com